

PRODUCTBLAD CEBO EGALINE FIJN CT-C25-F6

Versie 22-08-2023

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zeer emissie-arme, zelfverlopende, cementaire egaliseer- en nivelleermiddel voor egaliseerlagen van 1 tot 10 mm. Deze mortel voldoet aan sterkteklasse CT-C25-F6 vlg. NEN EN 13813.

VOORDELEN

- Laagdikte van 1 tot 10 mm.
- Geschikt als ondergrond voor pvc-afwerking
- Na 3 uur beloopbaar

TOEPASSING

Geschikt voor toepassing binnengebruik:

- Onder keramische, textiele en elastische bekledingen
- Woonruimtes
- Kliklaminaat of klik-PVC

Geschikt voor het uitvlakken en/of egaliseren van:

- Beton
- Cementdekvloeren en snelcement- dekvloer-systemen
- Calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet)
- Oude ondergronden met oude watervaste lijmresten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bindmiddel	Diverse cementen (NEN-EN 197-1:2000)
Toeslagmateriaal	Zand (NEN-EN 13139)
Toevoegingen	Kunsthars, hulp- en vulstoffen
Vloeimaat na 5 minuten	ca. 150 mm (NEN-EN 12706)
Verwerkingstijd	30 minuten
Beloopbaar	na ca. 3 uur (afhankelijk van omgevings- omstandigheden en laagdikte)
Bekleedbaar	na ca. 24-48 uur (afhankelijk van omgevingsomstandigheden en laagdikte)
Buig-treksterkte	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Druksterkte	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$

INSTRUCTIES

Eisen ondergrond:

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Oude lijmresten kunnen geëgaliseerd worden mits deze goed hechtend en watervast zijn. De ondergrond zorgvuldig stofzuigen en daarna altijd volgens voorschrift voorstrijken met een geschikt voorstrijkmiddel.

Let op:

- Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Scheidings-, sintellagen e.d. op geschikte manier, bv. schuren, borstelen, stralen, frezen of grondig reinigen, verwijderen.
- Oude, losse of slecht hechtende egaliseerlagen mechanisch verwijderen.
- Bij latere toepassing van vloerbekledingen moeten cementdekvloeren een restvochtgehalte van $\leq 2,0 \text{ CM-\%}$ (verwarmde dekvloerconstructies $\leq 1,8 \text{ CM-\%}$) en calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) van $\leq 0,5 \text{ CM-\%}$ (verwarmde dekvloerconstructies $\leq 0,3 \text{ CM-\%}$) bevatten.
- Oude watervaste lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.
- Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn.

Vorbereiding

Grondering:

Zorg voor een goede hechting. Gebruik een geschikt voorstrijk-middel zoals ProOne Voorstrijk & Mortelverbeteraar.

Opstookprotocol:

Voer minimaal 11 dagen voorafgaand van het aanbrengen van de CEBO Egaline FIJN het opstookprotocol uit. Dit is van belang voor de eerste keer in bedrijf zetten van de vloerverwarming. De zand-cement-, beton- of anhydrietvloer kan zo wennen aan de vloerverwarming. Dit opstookprotocol geldt alleen voor conventionele

PRODUCTBLAD CEBO EGALINE FIJN CT-C25-F6

Versie 22-08-2023

vloerverwarmingsystemen waarbij de top van de leidingen zich minimaal 25mm onder de top van de dekvloer bevinden! Bij PVC-bekledingen geldt een maximale oppervlaktetemperatuur van $\approx 27^{\circ}\text{C}$. De opstookprocedure is als volgt:

Opstookprotocol			
	Watertemperatuur		Watertemperatuur
Dag 1:	20°C	Dag 2:	25°C
Dag 3:	30°C	Dag 4:	35°C
Dag 5:	40°C	Dag 6:	40°C
Afkoelprotocol			
	Watertemperatuur		Watertemperatuur
Dag 7:	35°C	Dag 8:	30°C
Dag 9:	25°C	Dag 10:	20°C
Dag 11:	Herhalen of beëindigen		
Bij voorkeur de procedure opnieuw opstarten en deze meermaals uitvoeren. Mocht dit – gezien de beschikbare tijd – niet kunnen, dan de installatie in gebruik nemen.			

Verwerking

- Doseer ca. 4,8 liter schoon leidingwater in een schone speciekuip of molen. Voeg hier een zak CEBO Egaline FIJN van 20 kg aan toe.
- CEBO Egaline FIJN door inroeren homogeen aanmeren. Het gebruik van een mixer met vleugelgarde wordt aanbevolen.
- Na een korte rijptijd het gemengde materiaal nogmaals doormengen.
- Daarna de massa uitgieten en met een vlakspaan verdeelen.
- Bij dikkere lagen moet aan wand/vloeraansluitingen een randstrook worden geplaatst. De maximale laag-dikte niet overschrijden! Voorbereidend werk, zoals het aanhalen van overgangen, het egaliseren van sleuven, gaten en oneffenheden worden met een standvaste reparatiemortel uitgevoerd.
- Onder elastische bekledingen laagdikte min. 2 mm.

Nabehandeling

- Afbindende egaliseerlagen tegen hoge omgevingstemperatuur, direct zonlicht en tocht beschermen.
- Contact met bouwmetalen voorwerpen, vooral

waterafvoerende leidingen, moet i.v.m. de eventuele corroderende werking worden verhinderd (bv. Afdichten van buisdoorvoeren).

- Gereedschap na gebruik direct met water reinigen.

Verbruik

Eén zak CEBO Egaline FIJN van 20 kg levert ca. 14 liter egalisatiemortel op. Het verbruik is ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Laagdikte in mm	Aantal kg/m ²	Aantal m ² /20 kg
5	7,5	2,67
10	15,0	1,33

Leveringsvorm

Verpakkingseenheid: Zakken van 20 kg;
Palletbelading 42 stuks.

Opslag en houdbaarheid

CEBO Egaline FIJN droog en vorstvrij opslaan. In ongeopende verpakking minimaal 6 maanden na productiedatum houdbaar (zie zijkant verpakking).

Duurzaamheid

- Emicode: EC 1PLUS: zeer emissiearm.
- Giscode: EC 1PLUS: ZP1
- EPD Eigendeclaratie: dit product voldoet aan de criteria van een milieuproductverklaring vlg. ISO 14025 en EN 15804.

PRODUCTBLAD CEBO EGALINE FIJN CT-C25-F6

Versie 22-08-2023

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

UFI-code: S77S-1051-V00Q-3K5K

Van alle CEBO producten is een apart veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

 Gevaar Bevat cement		
Gevaren-aanduidingen	H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheids-aanbevelingen	P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
	P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
	P103	Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Preventie	P280	Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
Maatregelen	P305 P351 P338 P310	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

CE EN KEURMERKEN

CEBO Egaline FIJN draagt CE conform NEN-EN 13813. Voor uitgebreide productinformatie en prestatieverklaring verwijzen wij graag naar onze website.

	
NEN-EN 13813	
23	
CEBO Bouwmaterialen info@cebobouwmaterialen.nl www.cebobouwmaterialen.nl	
Toepassing: Cementgebonden egalisatiemortel voor droge binnen toepassingen.	
Brandklasse	A1 / A1 _{FL}
Vrijkomen corrosieve bestanddelen	CT
Druksterkte	25 N/mm ²
Buigtreksterkte	6 N/mm ²
Vrijkomende gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidsblad
UFI-code	S77S-1051-V00Q-3K5K
NPD = No Performance Determined (prestatie niet bepaald)	

Keurmerken

- Emicode: EC 1PLUS: zeer emissiearm.
- Giscode: EC 1PLUS: ZP1
- EPD Eigendeclaratie: dit product voldoet aan de criteria van een milieuproductverklaring vlg. ISO 14025 en EN 15804.