

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

| <b>TENCO PRACHT</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OMSCHRIJVING</b>            | <p>TencoPracht carbobruin is het alternatief voor de bruine carbolineum en is een uitstekend houtbeschermingsmiddel.</p> <p>TencoPracht carbobruin dringt diep door in het hout, accentueert de houtnerf en beschermt hout tegen weersinvloeden.</p> <p>TencoPracht carbobruin is eenvoudig te verwerken en makkelijk in onderhoud. Beschermt en verfraait alle buitenhoutwerk zoals hekken, schuttingen, pergola's, palissaden, loodsen, schuren en steigers.</p> |
| <b>TOEPASSING</b>              | <p>TencoPracht carbobruin kan zowel op nieuw als op eerder met carbolineum behandeld hout toegepast worden. TencoPracht carbobruin beschermt en verfraait al het buitenhoutwerk zoals; hekken, schuttingen, pergola's, palissaden, loodsen, schuren en steigers. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.</p>                                                                                                                                |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alternatief voor bruine carbolineum</li> <li>- Goede bescherming tegen weersinvloeden</li> <li>- Eenvoudig te verwerken</li> <li>- Gemakkelijk in onderhoud</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>BASISGEGEVENS</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vorm                           | Vloeistof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kleur                          | Bruin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geur                           | Karakteristiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vlampunt                       | 63 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dichtheid bij 20 °C            | 0,99 kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oplosbaarheid in water         | Niet oplosbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Theoretisch rendement          | 12 - 15 m <sup>2</sup> per liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aanbevolen laagdikte           | Ca. 10 micron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Droogtijden                    | <p>Stofdroog na 6 uur bij 18 °C.</p> <p>Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oplosmiddelgehalte             | <b>OPLOSMIDDELRIJK</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat A/f); 700 g/l. Dit product bevat maximaal 700 g/l VOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gehalte aan vaste bestanddelen | 35,2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>      | TencoPracht carbobruin aanbrengen op een schone, droge en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>vetvrije ondergrond met een zachte langharige kwast. Op nieuw hout en voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 °C.</p>                                                      |
| <b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>             | Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VERDUNNING</b>                         | TencoPracht carbobruin is gebruiksklaar. Eventueel te verdunnen met terpentine. Gereedschap reinigen met terpentine.                                                                                                                                                                           |
| <b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.                                                                   |
| Hantering en opslag                       | In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden. |
| <b>VERPAKKINGEN</b>                       | 1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 l, 25 l en 60 l                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMATIE</b>                         | <a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                 |