

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO DOUGLASBEITS TRANSPARANT	
OMSCHRIJVING	Tenco Douglasbeits transparant is een duurzame buitenbeits op acrylbasis met water als oplosmiddel. Tenco Douglasbeits is reuk arm en minder belastend voor het milieu. Tenco Douglasbeits accentueert de houtnerf en het beschermt hout tegen weersinvloeden, het is gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend. Verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
TOEPASSING	Tenco Douglasbeits transparant biedt een uitstekende bescherming voor douglas- en larikshout. Het kan worden toegepast op; tuinhuisjes, hekken, schuttingen, blokhutten, palissaden en klimrekken. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout - Minder belastend voor het milieu - UV-bestendig - Waterafstotend - Uitstekende bescherming tegen weersinvloeden - Gemakkelijk verwerkbaar - Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	12 - 14 m² per liter op geschaafd hout. 6 - 8 m² per liter op ruw hout.
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 20 g/l VOC

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Douglasbeits met een kwast voor watergedragen verven in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Tenminste 2 maal behandelen bij nieuw hout, tussen de lagen licht schuren. Bij onderhoud kan met 1 laag worden volstaan, afhankelijk van de staat van de ondergrond. Ook adviseren wij om het hout enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoudsstoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Bij onderhoud: Eerder met beits of lak behandeld hout goed kaal schuren. Vergrijsd hout licht schuren zodat de houtkleur weer verschijnt en daarna behandelen met Tenco Douglasbeits transparant. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Douglasbeits is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl