

Prestatieverklaring

PROCASA BARI 30X45 CM

Kleur
Zwart

Randvorming
Hersteld

Norm
EN 14411:bijlage G, Bla

Producttype
Decor

Nominale afmetingen
30x45 cm

Oppervlak
Vlak mat ABS

Verklaring
T 21.01

Naam en adres van de leverancier

Opgegeven afmetingen
445x298x8 mm

Serie
Bari

Groep goederen
Tegel gesinterd GL- decor

Procasa
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

Technische kenmerken	Norm	EN 14411:bijlage G Bla	LB/RAKO
TOLERANTIE - LENGTE/BREEDTE	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,4%
TOLERANTIE - DIKTE	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
TOLERANTIE - RECHTHEID	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%
TOLERANTIE - RECHTHOEKIGHEID	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,3%
TOLERANTIE - VLAKHEID VAN OPPERVLAK	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%
OPPERVLAKTEKWALITEIT	ISO 10545-2	MIN. 95%	MIN. 95%
WATERABSORPTIE	ISO 10545-3	E < 0.5%, IND. MAX 0,6%	E < 0.3%, IND. MAX 0,4%
BREUKSTERKTE	ISO 10545-4	≥ 7,5 MM MIN. 1300 N	
BREUKMODULUS	ISO 10545-4	MIN. 35 N/MM ² IND. MIN. 32 N/MM ²	MIN. 40 N/MM ² IND. MIN. 32 N/MM ²
BESTENDIGHEID TEGEN DIEPGAANDE SLIJTAGE (UGL)	ISO 10545-6	NIET VEREIST	NIET GETEST
BESTENDIGHEID TEGEN OPPERVLAKSLIJTAGE (GL)	ISO 10545-7	OPGEGEVEN WAARDE	PEI 4
LINEAIRE THERMISCHE UITZETTINGSCOEFFICIËNT	ISO 10545-8	OPGEGEVEN WAARDE	MAX. 0,000008/K
THERMISCHE SCHOKBESTENDIGHEID	ISO 10545-9	VEREIST	BESTENDIG
BESTENDIGHEID TEGEN CRAQUELÉ	ISO 10545-11	VEREIST	BESTENDIG
VORST-DOOIBESTENDIGHEID	ISO 10545-12	OPGEGEVEN WAARDE	VOLDOENDE
DUURZAAMHEID VOOR: GEBRUIK BINNENSHUIS	EN 14411	VOLDOENDE	VOLDOENDE
GLADHEID (BLOTE VOETEN)	EN 16165	OPGEGEVEN WAARDE	B
GLADHEID (VOETEN MET SCHOEISEL)	EN 16165	OPGEGEVEN WAARDE	R10
WRIJVINGSCOEFFICIËNT (DROOG)	EN 16165	OPGEGEVEN WAARDE	
WRIJVINGSCOEFFICIËNT (NAT)	EN 16165	OPGEGEVEN WAARDE	
AFVOERVOLUME	DIN 51 097	OPGEGEVEN WAARDE	NIET RELEVANT
HECHTKRACHT/HECHTING-LIJMMIDDELEN OP CEMENTBASIS	EN 12004:2007+A1:2012	OPGEGEVEN WAARDE	≥ 1,0 N/MM ²
HECHTKRACHT/HECHTING-DISPERSIELIJMEN	EN 12004:2007+A1:2012	OPGEGEVEN WAARDE	GPB*
HECHTKRACHT/HECHTING-REACTIEHARSLIJMEN	EN 12004:2007+A1:2012	OPGEGEVEN WAARDE	GPB*
HECHTSTERKTE/HECHTING-MORTEL	EN 12004:2007+A1:2012	OPGEGEVEN WAARDE	GPB*
VOCHTUITZETTING	ISO 10545-10	OPGEGEVEN WAARDE	0,2 MM/M
LICHTREFLECTIEWAARDE LRV	ISO 10545-18	NIET VEREIST	
IMPACTBESTENDIGHEID: RESTITUTIECOEFFICIËNT	ISO 10545-5	OPGEGEVEN WAARDE	MIN. 0,6
GEDRAG BIJ BRAND	ZONDER TESTEN 96/603 EHS	KLASSE A1-A1FL	KLASSE A1-A1FL
TACTILITEIT	CEN/TS 15209	VERKLARING OPPERVLAKTEBESCHRIJVING	NIET RELEVANT
BESTENDIGHEID TEGEN VLEKKEN	ISO 10545-14	MIN. 3	MIN. 3
BESTENDIGHEID TEGEN LAGE CONCENTRATIES ZUREN/BASEN	ISO 10545-13	OPGEGEVEN WAARDE	A
BESTENDIGHEID TEGEN HOGE CONCENTRATIES ZUREN/BASEN	ISO 10545-13	OPGEGEVEN WAARDE	B
BESTAND TEGEN HUIS, CHEM. EN ZWEMBAD	ISO 10545-13	MIN. B	A
EMISSIE VAN GEV. STOFFEN: CADMIUM (GL)	ISO 10545-15	OPGEGEVEN WAARDE	GPB*
EMISSIE VAN GEV. STOFFEN: LOOD (GL)	ISO 10545-15	OPGEGEVEN WAARDE	GPB*
HARDHEID VAN OPPERVLAK IN OVEREENSTEMMING MET MOHS	EN 101	OPGEGEVEN WAARDE	MIN. 7
REFERENTIELEVENSDUUR (RSL)	ISO 14 025/EN 15804	50 JAAR	50 JAAR
BEOORDELING VAN HET GEHALTE AAN NAT. RADIONUCLIDEN	CZ LMP.422/2016	MAX. INDEX 1,0	MAX. INDEX 1,0

* Geen prestatie vastgesteld - NPD

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Procasa.



Procasa
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein
E info@procasa.nl
www.procasa.nl