

DIGO GRANIETPLEISTER

Productsoort.	Granietpleister is een sierpleister voor binnen en buiten, bestaande uit transparante, alkalibestendige, weekmakervrije en onverzeepbare kunstharsdispersies, fijne en grove natuursteenkorrels.
Toepassing.	Granietpleister is geschikt voor elke gezonde vlakke ondergrond op binnen en buiten vlakken met inbegrip van beton, geperste en houten bouwplaten, gipskarton en vaste verflagen.
Eigenschappen.	Granietpleister is weer- en waterbestendig, ademend, stootvast, elastisch, krimpvrij, goed hechtend en gemakkelijk te verwerken. Wateropname (KWA): [kg/ (m²-t)] 1,46 Waterdampdoorlaatbaarheid (WDD): [g/ (m²-d)] 176,3 SD: [m] 0,1
Kleur.	Leverbaar in standaardkleuren en op aanvraag. Per zending kunnen in de kleur kleine nuanceverschillen voorkomen, veroorzaakt door de minerale oorsprong van de natuursteenkorrel. Om kleurafwijkingen zoveel mogelijk te voorkomen raden wij aan om de voor één object benodigde hoeveelheid in één keer te bestellen. Te allen tijde dienen emmers uit verschillende charges onderling vermengd te worden.
Verwerkingstemperatuur.	Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden + 5 °C.
Verwerking.	Granietpleister wordt verwerkt met een rvs spaan en wordt vlak en ruim op korreldikte aangebracht. Na enige droging (+ 1 uur) het opgebrachte materiaal napleisteren met een schone, vochtige rvs spaan. Indien te lang en/of te hard word nagepleisterd kan de rvs spaan donkere vlekken veroorzaken.
Verbruik.	Granietpleister grof ± 5 kg per m². Granietpleister fijn ± 3 kg per m².
Verpakking/inhoud.	Granietpleister grof in kunststof emmers van 7 en 15 kg. Granietpleister fijn in kunststof emmers van 6 en 13 kg.
Ondergrond.	De ondergrond moet vrij zijn van stof en poederachtige verflagen (veegvast, witkalklagen) vetvrij, droog en vlak zijn. Poederachtige ondergronden voorstrijken met Diepgrondering ov. Zie merkblad. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met ruwer. Zie merkblad.
Opslag.	Beschermen tegen hitte en vorst.
Opmerking.	Schoon te maken met alle soorten schoonmaakmiddelen, behalve oplosmiddelen. Digo sierpleisters altijd verwerken met rvs gereedschap. Bij sterke wind en felle zon moet men maatregelen nemen om te snelle droging te voorkomen.