

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOGARANT ZWARTE LAK	
OMSCHRIJVING	TencoGarant zwarte Lak is een zuur- en alkalibestendige zwarte lak welke eenvoudig is aan te brengen en het is gemakkelijk in onderhoud. TencoGarant zwarte lak biedt bescherming aan beton, metaal en hout dat permanent in contact staat met grond en/of oppervlakte water. Hecht direct op oude teer- en bitumenlagen, hout, ijzer, steen en beton.
TOEPASSING	TencoGarant zwarte Lak wordt gebruikt voor objecten welke in contact staan met grond en/of oppervlaktewater zoals palen, beschoeiingen, mestsilo's en funderingen. TencoGarant is niet Uv-bestendig en kan niet tegen blootstelling aan direct zonlicht.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Hecht direct op oude teer- en bitumenlagen - Te gebruiken op hout, metaal, steen en beton - Biedt bescherming aan hout, metaal en beton wat in direct contact staat met grond en/of oppervlaktewater - TencoGarant is niet Uv-bestendig en kan niet tegen blootstelling aan direct zonlicht.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart, mat
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,9 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op metaal: 6 - 8 m ² /liter Op beton: 4 - 6 m ² /liter
Aanbevolen laagdikte	40 - 45 micron
Droogtijden	Oppervlak kan plakkerig blijven. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK, VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK NIET AAN ARBO EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	55,0 %
GEBRUIKSAANWIJZING	TencoGarant zwarte lak aanbrengen op een schone, droge en

	vetvrije ondergrond. TencoGarant zwarte lak aanbrengen met een kwast of verfroller, op nieuw werk tenminste twee lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan in de regel met één laag worden volstaan. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C afhankelijk van de ondergrond.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid. Op staal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	TencoGarant zwarte lak is gebruiksklaar en dient onverdund gebruikt te worden. Gereedschap kan met terpentijn worden gereinigd.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvoorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000ml, 2500ml, 5000ml, 10 l, 25 l, 60 l en 200 l
INFORMATIE	www.tenco.nl