

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BOTTOMCOAT ZWART	
OMSCHRIJVING	Tenco Bottomcoat zwart is een beschermende zwarte coating speciaal voor binnenvaart- en pleziervaartschepen die varen op zoet of brak water. Ook is Tenco Bottomcoat zwart geschikt voor woonboten, drijvende steigers en andere objecten die in constant contact staan met zoet water zoals sluisdeuren, damwanden en steigerpalen.
TOEPASSING	Tenco Bottomcoat zwart wordt gebruikt ter bescherming van ijzer, beton, hout en verouderd polyester. Tenco Bottomcoat zwart hecht direct op het kale staal, beton, hout of polyester zonder dat er een primer gebruikt moet worden (gebruik nooit een primer onder Tenco Bottomcoat zwart). Ook hecht Tenco Bottomcoat zwart direct op oude teer- en bitumenlagen. Tenco Bottomcoat is daarnaast eenvoudig in onderhoud en zeer eenvoudig in onderhoud.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- hecht direct op kaal staal, beton, hout en verouderd polyester. - hecht direct op oude teer- en bitumenlagen. - geschikt voor zoet en brak water. - gemakkelijk aan te brengen, eenvoudig in onderhoud. - geen primer nodig voor een uitstekende hechting.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeistof
Kleur	Zwart
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	35 °C.
Dichtheid bij 20 °C	1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	7 - 9 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18°C. en 60 % ϕ (rv). Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C. 60 % ϕ (rv).
Oplosmiddelgehalte	Dit product bevat max. 400 g/l VOS.
Gehalte aan vaste bestanddelen	69,0 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Aanbrengen op een droge ondergrond vrij van vet, vuil, losse roest en walshuid. Voor gebruik goed roeren. Tenco Bottomcoat zwart aanbrengen met een kwast of verfroller. Als eerste laag of op kale

	plekken Tenco Bottomcoat zwart verdunnen met $\pm$ 10% wasbenzine. Daarna 2 lagen onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan met 2 onverdunde lagen aan te brengen. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C, afhankelijk van de ondergrond
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid. Op staal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Bottomcoat zwart is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met wasbenzine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter en 200 liter.
INFORMATIE	www.tenco.nl