



# Paneltack HM

## ELASTISCHE GEVELPLAATLIJM

### VOORDELEN

- Geschikt voor diverse gevelpanelen zoals vezelcement, aluminium composiet, keramiek, natuursteen en geëmailleerd glas.
- Sterk, hoog modulus
- KOMO gecertificeerd

### PRODUCT

Paneltack HM (Hoge Modulus) is een vochtuithardende, elastische lijm met Hoge Modulus op basis van SMP, voor de verlijming van diverse gevelpanelen zoals vezelcement, keramiek, natuursteen, aluminium composiet en geëmailleerd glas.

### TOEPASSINGEN

Het verlijmen van gevelpanelen voor gevelbekleding, boeiboorden, plafonds, luifels en borstweringen.

### VOORDELEN

- Oplosmiddel- en isocyaatvrij.
- Duurzaam elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Uitstekende mechanische sterkte.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle montage.

### VERWERKING

Zie 'Algemene Verwerkingsvoorschriften Gevelplaatverlijming'.

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder hun specifieke eigenschappen. Bostik werkt daarom nauw samen met de belangrijkste gevelplaat producenten om haar lijmsysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de betreffende gevelplaat. Voor een aantal gevelpanelen is er een uitvoerig Technisch Informatieblad beschikbaar, volledig toegespitst op het betreffende gevelpaneel.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Minstens 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op bovenrand van het patroon: B(est) B(efore) mm/jj.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikds.thewerccs.com](http://bostikds.thewerccs.com) verkrijgbaar.



| Technische kenmerken          |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Basis                         | SMP (Silyl Modified Polymer) |
| Component                     | 1                            |
| Type                          | elastisch                    |
| Consistentie                  | gladde, homogene pasta       |
| Shore A                       | ca. 52                       |
| Soortelijke massa             | ca. 1,5 gram/ml              |
| Standvermogen 25 mm           | 0 mm (bij +20°C)             |
| Huidvorming (begin)           | 15 min. (bij +20°C/RV 50%)   |
| Temperatuursbestendigheid     | -40°C tot +90°C              |
| Verwerkingstemperatuur        | +5°C tot +30°C               |
| Treksterkte                   | 2,6 N/mm <sup>2</sup> ISO 37 |
| Afschuifsterkte               | 2,5 N/mm <sup>2</sup> ISO 37 |
| Max. toelaatbare verplaatsing | 3 mm                         |
| Kleur                         | zwart                        |
| Verpakt per                   | 12                           |
| Pallet                        | 1152 patronen / 720 worsten  |
| Artikelnummer patronen        | 30132201                     |
| Artikelnummer worsten         | 30132181                     |
| EAN code patronen             | 8713572167201                |
| EAN code worsten              | 8713572027925                |
| Inhoud                        | Kokers 290ml / Worsten 600ml |

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000  
+32 (0)9 255 1717



**Bostik BV / Bostik Benelux BV**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

**Bostik Belux SA – NV**  
Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
België  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)