

Prestatieverklaring

PROCASA CAMPALA MOZAÏEK 30X30 CM (5X5 CM) VLOER

Nominale afmetingen
30x30 cm (5x5 cm)

Opgegeven afmetingen
48x48x9 mm

Randvorming
Gerectificeerd

Oppervlak
Vlak mat ABS

Serie
Campala

Norm
EN 14411:bijlage G, Bla

Verklaring
M 17.01

Groep goederen
Tegel gesinterd GL - mozaïek

Producttype
Mozaïek

Naam en adres van de leverancier

Procasa
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

Technische kenmerken	Norm	EN 14411:bijlage G Bla	LB/RAKO
TOLERANTIE - LENGTE/BREEDTE	ISO 10545-2	± 0,5 MM	± 0,5 MM
TOLERANTIE - DIKTE	ISO 10545-2	± 0,5 MM	± 0,5 MM
TOLERANTIE - LENGTE/BREEDTE VAN GELIJMDE SET	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6%
TOLERANTIE - VERBINDINGSBREEDTE	ISO 10545-2	± 1,0 MM	± 1,0 MM
OPPERVLAKTEKWALITEIT	ISO 10545-2	MIN. 95%	MIN. 95%
WATERABSORPTIE	ISO 10545-3	E < 0.5%, IND. MAX 0,6%	E < 0.3%, IND. MAX 0,4%
BREUKSTERKTE	ISO 10545-4	≥ 7,5 MM MIN. 1300 N	≥ 1300 N
BESTENDIGHEID TEGEN DIEPGAANDE SLIJTAGE (UGL)	ISO 10545-6	NIET VEREIST	NIET GETEST
BESTENDIGHEID TEGEN OPPERVLAKSLIJTAGE (GL)	ISO 10545-7	OPGEGEVEN WAARDE	PEI 5
LINEAIRE THERMISCHE UITZETTINGSCOËFFICIËNT	ISO 10545-8	OPGEGEVEN WAARDE	MAX. 0,000008/K
THERMISCHE SCHOKBESTENDIGHEID	ISO 10545-9	VEREIST	BESTENDIG
BESTENDIGHEID TEGEN CRAQUELÉ	ISO 10545-11	VEREIST	BESTENDIG
VORST-DOOIBESTENDIGHEID	ISO 10545-12	OPGEGEVEN WAARDE	VOLDOENDE
DUURZAAMHEID VOOR: GEBRUIK BINNENSHUIS	EN 14411	VOLDOENDE	VOLDOENDE
GLADHEID (BLOTE VOETEN)	EN 16165	OPGEGEVEN WAARDE	B
GLADHEID (VOETEN MET SCHOEISEL)	EN 16165	OPGEGEVEN WAARDE	R10
WRIJVINGSCOËFFICIËNT (DROOG)	EN 16165	OPGEGEVEN WAARDE	≥ 0,6
WRIJVINGSCOËFFICIËNT (NAT)	EN 16165	OPGEGEVEN WAARDE	≥ 0,5
AFVOERVOLUME	DIN 51 097	OPGEGEVEN WAARDE	NIET RELEVANT
HECHTKRACHT/HECHTING-LIJMMIDDELEN OP CEMENTBASIS	EN 12004:2007+A1:2012	OPGEGEVEN WAARDE	≥ 0,5 N/MM ²
HECHTKRACHT/HECHTING-DISPERSIELIJMEN	EN 12004:2007+A1:2012	OPGEGEVEN WAARDE	GPB*
HECHTKRACHT/HECHTING-REACTIEHARSLIJMEN	EN 12004:2007+A1:2012	OPGEGEVEN WAARDE	GPB*
HECHTSTERKTE/HECHTING-MORTEL	EN 12004:2007+A1:2012	OPGEGEVEN WAARDE	GPB*
VOCHTUITZETTING	ISO 10545-10	OPGEGEVEN WAARDE	0,2 MM/M
LICHTREFLECTIEWAARDE LRV	ISO 10545-18	NIET VEREIST	
IMPACTBESTENDIGHEID: RESTITUTIECOËFFICIËNT	ISO 10545-5 ZONDER TESTEN 96/603	OPGEGEVEN WAARDE	MIN. 0,6
GEDRAG BIJ BRAND	EHS	KLASSE A1-A1FL	KLASSE A1-A1FL
TACTILITEIT	CEN/TS 15209	VERKLARING OPPERVLAKTE-BESCHRIJVING	NIET RELEVANT
BESTENDIGHEID TEGEN VLEKKEN	ISO 10545-14	MIN. 3	MIN. 3
BESTENDIGHEID TEGEN LAGE CONCENTRATIES ZUREN/BASEN	ISO 10545-13	OPGEGEVEN WAARDE	BESTENDIG
BESTENDIGHEID TEGEN HOGE CONCENTRATIES ZUREN/BASEN	ISO 10545-13	OPGEGEVEN WAARDE	BESTENDIG
BESTAND TEGEN HUIS, CHEM. EN ZWEMBAD	ISO 10545-13	MIN. B	A
EMISSIE VAN GEV. STOFFEN: CADMIUM (GL)	ISO 10545-15	OPGEGEVEN WAARDE	GPB*
EMISSIE VAN GEV. STOFFEN: LOOD (GL)	ISO 10545-15	OPGEGEVEN WAARDE	GPB*
HARDHEID VAN OPPERVLAK IN OVEREENSTEMMING MET MOHS	EN 101	OPGEGEVEN WAARDE	MIN. 7
REFERENTIELEVENSDUUR (RSL)	ISO 14 025/EN 15804	50 JAAR	50 JAAR
BEOORDELING VAN HET GEHALTE AAN NAT. RADIONUCLIDEN	CZ LMP.422/2016	MAX. INDEX 1,0	MAX. INDEX 1,0

* Geen prestatie bepaald – GPB

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Procasa.



Procasa
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein
E info@procasa.nl
www.procasa.nl