

Technisch productinformatieblad

Versie: 17-06-2025

Kloosterwaard Basics Keimsteen

De Kloosterwaard Basics sorteringen zijn stenen met een neutraal karakter, perfect voor bestaande bouw.

Algemeen

Formaat	Waalformaat
Productiemethode	Handvorm



De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.

Toepassing

Dit product voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Europese norm EN 771-1, voor toepassing in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.

Prestatieverklaring

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten te vinden is.

Afmetingen en toleranties

Gedeclareerde afmeting (lxbxh)	+/-210x100x50 mm
Maattolerantie	T2
Maatspreiding	R1

Fysische eigenschappen

IW klasse (inwateringsklasse)	IW3 Normaal zuigend
Initiële wateropneming	1.0-5.0 kg/m ² * min
Vrijwillige wateropneming	15 massa %
Bruto droge volumieke massa	1800 kg/m ³
Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak	20 N/mm ²
Klasse vorstbestendigheid	F2

Overige eigenschappen

Thermische geleiding, λ 10, droge steen	0.49 W/m*K
Brandreactie	A1
Vochtwerende behandeling	Nee
Frog	Nee

Disclaimer:

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. Dit document is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.