

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torelaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK S731 Silaan-Impregnering

Professionel product

HMK S731 vermindert opname van water en vuil beperkt schade door vorst en vermindert uitslag

HMK S731 is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van silaan/siloxaan. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil voorkomen bij ruwe of geslepen natuurstenen oppervlakken (zacht en hardgesteente) kunststeen, niet geglaazuurde tegels, baksteen en klinkers binnen- en buitenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlek vrij oppervlak.

Verbruik

Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 3-10m² per liter.

Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect de hoeveelheid en de werktijd te bepalen.

Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit, laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen (max restvochtgehalte 6-8%). Breng HMK S731 met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Behandel sterkzuigende oppervlakken na ca. 20 minuten opnieuw. Verwijder overtollig HMK S731 voor het indrogen volledig met wisser, doeken of tissuepapier. Buiten en bij gevels kan HMK 731 ook op het te behandelen materiaal worden gespoten (airless).

Achteraf

Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie ca. 4-6 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden en gedurende 3 dagen tegen regen of teveel vocht beschermen. Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, gelakte materialen en oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit product behandelen of besmetten. De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.

Veiligheid

Bij het verwerken van HMK S731 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of een ademmasker met filter worden gedragen. Levensmiddelen verwijderen vanwege geurovername. De achterblijvende silaan/siloxaan is niet schadelijk. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Bij koel en droog opslaan is HMK S731 ca. 2 jaar te bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.