

XTRIEN SM 08

1. PRODUCTBESCHRIJVING

XtriRen SM 08 is een fabrieksmatige zorgvuldig samengestelde lichtgewicht droge mortel volgens DIN 18557 en 18550 op basis van fijn kwartsand en cement en minerale toeslagstoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid en gewenste eigenschappen. Korrel opbouw van 0 – 0,8 mm.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

XtriRen SM 08 is een eenvoudig met de hand en machinaal soepel te verwerken dunpleister met hoge eindsterkte, waterdampdoorlatend, staat en krasvast.

3. KLEUR

Wit

4. TOEPASSING

XtriRen SM 08 witte fijne dunpleister voor het opschuren van XtriRen grondmortels. SM 08 kan na volledige verharding en droging worden afgewerkt met XtriRen Silicaat gevelverf of XtriRen Silox Gevel verf.

5. TECHNISCHE GEGEVENS

- Mortelgroep P I volgens DIN V 18550 CS II volgens EN 998-1
- Waterdampdoorlaatbaarheid : $\leq 20 \mu$
- Brandklasse A1
- 25 kg droge mortel aangemaakt met 7-9 liter water levert genoeg mortel op voor 12-13 m²

6. VOORBEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet absorberend, droog en vrij van scheidingsmiddelen, stof, losse deeltjes en sinterhuid zijn. De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient $\geq +5^{\circ}\text{C}$ en $< 30^{\circ}\text{C}$ (bij een RV van max 80%) te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Metselwerk gevels dienen vooraf te worden uitgevlakt met een XtriRen grondmortel en volledig droog te zijn.

7. VERBRUIK

Verbruik per m² ca. 2 kg

8. VERWERKING

Droge mortel XtriRen SM 08 met 7-9 liter leidingwater mixen tot een klontvrije, homogene massa. XtriRen SM 08 5 minuten laten rusten en nogmaals kort doormixen. De XtriRen SM 08 in een eerste dunne laag van ca 2 mm aanbrengen en glad afmessen. Na enige droging een tweede laag XtriRen SM 08 aanbrengen in een laagdikte van 2 mm.

Deze tweede laag ook strak afmessen en na droging met een fijne droge tegelspons opschuren tot het gewenste eindresultaat bereikt is. De totale eindlaag dikte van de SM 08 dient tussen de 3-5 mm te liggen. De SM 08 niet doorzetten in het maaiveld. De pleister tijdens het aanbrengen beschermen tegen de weersinvloeden. Droogtijd 1 mm laagdikte per dag.

Alle P II pleisteroppervlakken die in contact komen met aarde of grindvullingen moeten worden beschermd tegen vocht volgens DIN 18195 door middel van bitumencoating en noppenfolie met vlies. Na droging tot 5 cm boven de bovenrand van de grond.

Bovendien zijn de voorschriften van DIN V 18550, evenals de richtlijn gevelbasispleister, buitenmontage, richtlijn metalen aansluitingen op pleisterwerk en ETIC-systemen, richtlijn raam- en rolluikaansluitingen op pleisterwerk, gipskarton en ETIC-systemen (uitgever: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade) van toepassing en dienen deze strikt te worden opgevolgd.

9. VERPAKKING

25 kg zak , 42 zakken op pallet

10. OPSLAG

9 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen

11. AFVAL

EG-Afvalstoffenbesluit Nr. 17 01 01.

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren.

Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

12. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT

- Minerale mortels reageren alkalisch met water.
- Buiten bereik van kinderen houden
- Stof niet inademen
- Aanraking met ogen en huid vermijden
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
- Bij aanraking met de huid onmiddellijk met overvloedig water afwassen
- Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- Bij inslikken mond met water spoelen (alleen als het slachtoffer bij bewustzijn is)

Kwaliteitscontrole: In overeenstemming met DIN EN 998-1 wordt het product onderworpen aan initiële tests en continue interne controle. Externe controle door IFBT Leipzig.