

Creating Room for Living

KNAUF



K457a.nl

Knauf Quartz-Primer

Hechtbrug voor minerale en organische sierpleisters

Materiaal, Toepassingsgebied, Eigenschappen en Verwerking

Materiaal

Materiaalopbouw

Knauf Quartz-Primer is een gebruiksklare, alkalibestendige hechtbrug op basis van een wit gepigmenteerde kunstharstdispersie, vermengd met kwartszand.

Opslag

Emmers beschermen tegen vorst, direct zonlicht en warmte-inwerking. Opslagtemperaturen lager dan +5 °C en hoger dan +25 °C vermijden. In originele verpakking geen kwaliteitsverlies tot 12 maanden na productiedatum (zie verpakking). Aangebroken emmers goed beschermen en na gebruik goed afsluiten.

Bestelgegevens Knauf Quartz-Primer emmer

15 kg	Art.nr. 476455
15 kg op kleur	Art.nr. 476456
4 kg	Art.nr. 503869
4 kg op kleur	Art.nr. 503867

Toepassingsgebied

Knauf Quartz-Primer wordt toegepast als voorbehandeling op cementgebonden basislagen (Knauf LUP 222, LFP 235, UP 210 W) of Knauf wapeningslagen (SM 700, SM 700 PRO). Met Knauf Quartz-Primer krijgt de ondergrond een egale zuiging voor het aanbrengen van Knauf minerale sierpleisters RP 240 en SP 260 en organische sierpleisters zoals Knauf Conni S.

Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Voor binnen en buiten
- Egaliseert de zuiging van de ondergrond
- Oppervlakte vergrotend
- Handmatige verwerking
- Wit
- Verkrijgbaar in diverse kleuren volgens de Knauf kleurenkaart

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond dient droog te zijn en vrij van stof, vervuiling, losse delen en andere zaken die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Besmettelijke delen zoals hout, glas, metaal, natuursteen, bestrating en dergelijke voor begin van de werkzaamheden afdekken en/of watervast afplakken. Tijdens de verwerking en droging mag de temperatuur van de omgeving, het materiaal en de ondergrond niet lager dan +5°C zijn. De gevel beschermen tegen zon, regen en wind.

Aanmaken

Knauf Quartz-Primer is gebruiksklaar en wordt onverdund verwerkt. Voor gebruik en tijdens verwerking regelmatig doorroeren.

Verwerken

Knauf Quartz-Primer onverdund en volledig dekkend aanbrengen met een lamsvachtroller/blokkwast op de ondergrond. Met het aanbrengen van de afwerklaag wachten tot de Quartz-Primer droog is. Droogtijd minimaal 12 uur bij een temperatuur van 20°C en een luchtvochtigheid van 65%.

Gereedschap

Blokkwast, lamsvachtroller

Reinigen

Gereedschappen direct na gebruik met water schoonmaken. Verontreinigingen door Knauf Quartz-Primer (spetters en dergelijke) zo snel mogelijk met schoon leidingwater van de verontreinigde oppervlakken verwijderen. Gedroogd materiaal met warm water en natte doek wegwrijven of voorzichtig met een verdunner voor kunstharsen of een oplosmiddel voor dispersieverven week maken en verwijderen.

Materiaalbenodigheden

Emmer kg	Verbruik gr/m ²	Opbrengst m ² /emmer
4	Ca. 250 gram	Circa 16 m ²
15	Ca. 250 gram	Circa 60 m ²

Dit zijn indicatieve waarden. Het reële verbruik is afhankelijk van het zuigvermogen en de staat van de ondergrond.

Technische gegevens

Bindmiddel:	kunstharsdispersie
Brandklasse:	A1 (niet brandbaar)
Consistentie:	pasteus
Densiteit:	1,4 kg/dm ³
pH waarde:	circa 8
Viscositeit:	dik vloeibaar

Veiligheidswaarschuwing

Zie veiligheidsblad op www.knauf.nl voor actuele veiligheidsgegevens.

Tips

- Bestel altijd voldoende materiaal voor het gehele project om verschillen in kleurcharges te voorkomen.
- Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de kleur- en bestelnummers.
- Neem bij twijfel, of in geval van grote kleurafwijkingen, contact op met Knauf.