

CTM690

uitvlakmortel - lichtgewicht



Coba CTM690 uitvlakmortel is een fabrieksmatig vervaardigde uitvlakmortel op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

Producteigenschappen



Speciale productkenmerken

- Voor alle gebruikelijke ondergronden
- Na 3 tot 5 uur overtegelbaar
- Goed vullend vermogen
- Snel verhardend

Toepassingsgebied

Coba CTM690 uitvlakmortel is geschikt voor het binnenshuis uitvlakken en repareren van cementgebonden en steenachtige ondergronden zoals metselwerk, bestaand tegelwerk, beton of pleisterwerk etc. Coba CTM690 is na 3 tot 5 uur overtegelbaar en heeft een goed vullend vermogen. Coba CTM690 is snel verhardend, flexibel en krimp- en spanningsarm. Toepasbaar in droge en natte ruimten. Coba CTM690 is niet geschikt voor buiten- en onderwatertoepassingen, zoals zwembadbassins. Neem voor meer informatie contact op met uw Commercieel Adviseur.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zandende en sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800 voorstrijkmiddel. Gladde en gesloten ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM810 voorstrijkmiddel.

Verwerking

Voeg 20 kg Coba CTM690 toe aan 7,2 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng 3 minuten intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is ontstaan. Na enkele minuten nogmaals mengen. Coba CTM690 op de gebruikelijke wijze in de gewenste laagdikte van 3 tot 40 mm aanbrengen. Verwerk aangemaakte uitvlakmortel altijd binnen 30 tot 40 minuten. Nadat het afbindproces is begonnen (teruglopende verwerkbaarheid) mag geen water meer worden toegevoegd. Hierdoor kan namelijk een verlies van eigenschappen ontstaan. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met water.

Verbruik

Ca. 1,1 kg/m² per mm laagdikte.

Nabehandelen/drogen

Het afbinden van de uitvlakmortel is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals de temperatuur, aanmaakwater en ondergrond. De aangegeven waarden zijn gebaseerd op metingen bij 20°C. Ook de vochtigheid van de lucht en ondergrond zijn van invloed. Voorkom te snelle droging door tocht en directe zonnestraling.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verhard en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 200998	zakken van 20 kg
	48 st/pallet
	kleur cementgrijs

Houdbaarheid: minimaal 9 maanden in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.