

846 QUARTZSAND

Vlamgedroogd kwartsand.



Producttypering

Basis : Vlamgedroogd kwartsand.

- Vlamgedroogd
- Korrelgrootte 0,4-0,8 mm

Eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.

Verbruik : Bruto verbruik: circa 4.000 g/m²

Netto verbruik : circa 1.500 g/m² (na uitbezemen en schoonzuigen)

Toepassing

- Door het instrooien van vlamgedroogd 846 Quartzsand in de natte polyurethaan of epoxylagen, wordt de hechting van egalisatiemiddelen en cementpoederlijmen op deze materialen geoptimaliseerd.
- 846 Quartzsand kan eveneens gebruikt worden als toeslagstof aan de egalisatiemiddelen en reparatiemortels bij toepassing in grotere laagdikten en als toeslagstof voor 021 Euroblock Reno

Verwerking

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- Strooi 846 Quartzsand goed verdeeld en volledig dekkend in de natte polyurethaan of epoxy lagen (bruto verbruik 4.000 g/m²). Niet-gebonden delen 846 Quartzsand na afbinding van de polyurethaan of epoxy zorgvuldig verwijderen met een harde bezem en/of industriestofzuiger (netto verbruik ca. 1.500 g/m²).
- Als toeslagstof voor egalisatiemiddelen en reparatiemortels mengen in de verhouding 3 delen van het egalisatiemiddel of de reparatiemortel op 1 deel 846 Quartzsand.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.

846 QUARTZSAND

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
846	Quartzsand	25 kg	8 710345 846011