

Omnicem PL85 Prof R



—◆—
Zeer flexibel

—◆—
**Hoge aanvangs-
hechting,
snelverhardend**

—◆—
**Binnen – buiten
vloer – wand**

—◆—
Tegel over tegel

Flexibele, snelverhardende all-round poedertegellijm

- Universeel toepasbaar
- Flexibel, snel belastbaar
- Watervast, vorstbestendig
- Binnen - buiten, vloer - wand

Toepassingen

Verlijming van alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, zelfs die met een porositeit van < 0,2%, gekalibreerde natuursteen, marmer-composiet- en cement-composiet tegels, (glas)mozaïek en steenstrips met een korte opleveringstermijn. Gebruik de witte kwaliteit bij vlekgevoelige natuursteensoorten.

Goede uitvlakmogelijkheid, vooral van belang bij verwerken van groot formaat tegels of op niet geheel vlakke ondergronden. Door de lijm met iets meer water aan te maken wordt het een vloeibedlijm waardoor een 100% contactoppervlak met grote vloertegels wordt verkregen. Kan probleemloos binnen en buiten worden verwerkt. Toepasbaar voor het verlijmen op zowel werkende als niet-werkende ondergronden.

Voorbeelden van toepassingen zijn o.a. natte cellen, perrons, winkelgalerijen, openbare ruimtes, industriële ruimtes. Zeer geschikt voor het lijmen van tegels in zwembaden. Via een speciale verwerkingsmethodiek ook geschikt voor reparaties onder water!

Geschikte ondergronden

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ■ Kalkzandsteen | ■ Wandverwarming |
| ■ Cellenbeton | ■ Sierpleister |
| ■ Baksteen | ■ Cementdekvloer |
| ■ Keramische binnenmuursteen | ■ Cementdekvloer met vloerverwarming |
| ■ Betonsteen | ■ Elektrische vloerverwarming |
| ■ Gipsblok | ■ Anhydriet |
| ■ Gipskarton | ■ Asfalt |
| ■ Gips-vezel plaat | ■ Bestaand tegelwerk |
| ■ Silicaat plaat | ■ Verf |
| ■ Goedgekeurde cementbasis plaat | ■ Polyester (fiberglas) |
| ■ Wedi of Lux | ■ Ditra mat |
| ■ Hout Multiplex | ■ Vinyl tapijt (PVC) harde kwaliteit |
| ■ Hout Geperste vezel/underlayment | ■ Linoleum |
| ■ Beton | ■ Kurk |
| ■ Gipsbepleistering | ■ Bitumen met leislag |
| ■ Cementbepleistering | ■ Epoxy Coating |
| ■ Kalk-cementbepleistering | ■ Steentapijt |

Zie ook onze "Algemene richtlijnen ondergrond" voor specifieke details.

Alternatieve producten/specifieke toepassingen

Ongekalibreerde natuursteen, te plaatsen in dikkere lagen: Omnicem DB Flex R

Ondergrondvoorbereiding

- Ondergrond dient stabiel, draagkrachtig, olie-, vet-, vuil- en stofvrij te zijn.
- Reiniging: Dit kan variëren van ontvetten bij tegel-over-tegel toepassingen tot schuren en/of stralen bij gevlinderde beton of vette ondergronden.
- Alle zuigende, gladde, gesloten, dichte of poederende ondergronden van tevoren behandelen met:

Omnibind TP = universeel	Omnibind 400 = waterdicht (wand)
Omnibind Coat = waterdicht (wand & vloer)	Omnibind AD = op anhydriet
- Let op bij anhydriet gietvloeren! Deze ontdoen van hun eventuele sliblaag (schuren) en zeker stellen dat het vochtgehalte goed is (max. 0,5 gew. %).
- Pas op met bestaande scheuren in de ondergrond. Deze moeten eerst nader onderzocht worden alvorens u gaat tegelen.

Verdere details met betrekking tot ondergrondvoorbereiding treft u aan in onze fiche "Ondergrondvoorbereiding".

Omnicem PL85 Prof R

Verwerkingsvoorschriften

- Aanmaken met schoon leidingwater in de navolgende verhouding:
Normaal: 5,5 liter water op 25 kg poeder.
Als vloiebedlijm: 6 liter water op 25 kg poeder.
 - Zorg ervoor dat eerst het water in de kuip zit en voeg vervolgens het poeder eraan toe.
 - Mengten met een mixer alles in (minimaal) 4 minuten tot een homogene, klontvrije massa. De verkregen pasta is meteen klaar voor gebruik.
 - Met een juist vertande lijmkam gelijkmatig aanbrengen.
 - Tegels binnen 10 minuten aanbrengen.
 - Tegels met een schuivende beweging stevig in het lijmbed drukken.
 - Eventuele correcties binnen 5 minuten uitvoeren.
- Verdere details vindt u op de pagina "Algemene verwerkingsvoorschriften en gegevens poedertegellijmen".*

Verbruik

Minimaal 2,5 kg per m², afhankelijk van ondergrond en tegelsoort.

Samenstelling product

Omnicem PL85 Prof R is een sterk kunsthars gemodificeerde tegellijm op basis van witte of grijze Portland cement met zorgvuldig geselecteerde additieven.

Technische eigenschappen

- Leveringsvorm : poeder
- Kleur : wit of grijs
- Conformiteit CE : C2FT volgens EN 12004
- Verwerkingstijd bij 20°C : maximaal 30 minuten
- Open tijd : min. 10 minuten volgens EN 1346
- Wachtijd : geen
- Maximum laagdikte : 15 mm
- Afbindtijd : ca. 3 uur, afhankelijk van de ondergrond, temperatuur, relatieve vochtigheid en laagdikte
- Verharding : vindt plaats door droging, polymerisering en hydraulische afbinding
- Hechtsterkte : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ volgens EN 1348
- Flexibiliteit : $> 2,5 \text{ mm}$ doorbuiging conform EN 12002
- Watervastheid : ja, hechtsterkte $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ conform EN 1348
- Vorstbestandheid : $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ conform EN 1348
- Min. / Max. temperatuur : $-15^\circ\text{C} / +70^\circ\text{C}$ (incidenteel)
- Warmteveroudering : $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ conform EN 1348

Voor verklaring van sommige begrippen zie onze "Algemene verwerkingsvoorschriften en gegevens poedertegellijmen".

Verpakkingswijze



- Leverbaar in dichtgenaaiide én geplakte stevige zakken van meerlagig papier met een netto inhoud van 25 kg.
- Pallets zijn voorzien van een stretchhoes.

Opslag en houdbaarheid

- Voor opslag adviseren wij een droge overdekte opslagruimte te gebruiken, het poeder is vochtgevoelig.
- In de originele, gesloten verpakking 6 maanden houdbaar.

Gezondheid/Veiligheid

Omnicem PL85 Prof R bevat cement. Nadere gegevens over veiligheid bij het werken met cementshoudende producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Deze technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium-research. Wij zijn niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wij garanderen dat dit product in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt geleverd. In geval van twijfel adviseren wij zelf proeven door te voeren.