

## Technische gegevens

Bindmiddel: cement  
Max. korrel: 2 mm  
Verwerkingstijd: ca. 2 uur  
Verwerkingstemperatuur: +5 tot +25°C

Met de bereidingsmethode (zie tabel) bepaalt u de toepassing en heeft u altijd de juiste mortel ter beschikking om de klus te klaren.

Maar dat is nog niet alles. Denk aan ruimtebesparingen in klusbussen en magazijnen, maar ook aan arbeidsbesparing. Door de unieke eigenschappen van de mortel kan voorbevochtigen, voorstrijken of gronderen voor vrijwel alle toepassingen achterwege blijven. Probeer het en laat u verrassen!

## Voordelen

- ✓ Met 24 verschillende toepassingen vrijwel altijd de juiste mortelsoort voorhanden.
- ✓ Dé probleemoplosser bij uitstek voor diverse moeilijke morteltoepassingen.
- ✓ Arbeidsbesparend. Gronderen is niet nodig en vaak zelfs niet eens wenselijk. Voorbevochtigen van de metselstenen kan achterwege blijven.
- ✓ Geen talloze zakken meer nodig voor verschillende toepassingen.
- ✓ Ruimtebesparing in bus en magazijn en minder afval.
- ✓ Kostenbesparend alternatief, bijvoorbeeld voor de veel duurdere uitvlak- en flex-egalisiemortels.
- ✓ Hoge (uitmuntende) hechtsterkte en stabiliteit.
- ✓ Hoog watervasthoudend vermogen.
- ✓ Aanzienlijk minder kans op 'verbranden' door te snelle uitdroging van de mortel.
- ✓ Verlengde houdbaarheid: in de regendichte PE zakken minstens 24 maanden houdbaar.
- ✓ Alle toepassingen geschikt voor binnen en buiten.
- ✓ ER® (Earthquake Resistance) mortel voor metselwerk in aardbevingsgebieden. Door TNO met zeer goed resultaat getest met de nieuwe triltafeltest. TNO rapport 2019, R10933.

✓ Twitter  
✓ Facebook  
✓ Telebankieren  
✓ Buienradar  
✓ Whatsapp  
✓ QR code  
✓ Sms  
✓ Navigatie

✓ Internet  
✓ Fotocamera  
✓ Videocamera  
✓ Wekker  
✓ Radio  
✓ TV  
✓ Agenda  
✓ Krant

**Wie had dat 10 jaar geleden gedacht!?**

✓ Doorstrijkmortel  
✓ Dunbedmortel  
✓ Voegmortel  
✓ Zandcementmortel  
✓ Dakdekkersmortel  
✓ Stelmortel  
✓ Brickfix  
✓ Tegelfix  
✓ Stucmortel  
✓ Reparatiemortel

✓ Ondersabelingsmortel  
✓ Machinaal verwerkbaar mortel  
✓ Metselmortel met kalk  
✓ Chippermortel  
✓ Metselmortel zonder kalk  
✓ Montagemortel

**Alles in één!**

**Remix**  
MULTIMORTEL  
25 KG  
16m1  
PROFESSIONAL

**MULTI Mortel**



Remix Droge Mortel BV  
Hoofdstraat 41 – 9531 AB Borger  
Tel. (0599) 287 360 – Fax (0599) 287 365  
E-mail: info@remix.nl – www.remix.nl

www.remix.nl



**Remix**  
Droge Mortel BV

**NIEUW**

## Multimortel

voor 24 verschillende toepassingen

Deze unieke Multimortel heeft een uitgebalanceerde samenstelling van de nieuwste grondstoffen en additieven. De goede verwerkbaarheid, hoge hechtsterkte, hoge stabiliteit en het uitstekende watervasthoudende vermogen geven deze mortel de unieke eigenschappen voor 24 verschillende toepassingen. Zo is het mogelijk om met deze mortel te metselen (ook dunbed en doorstrijk), cementdekvloeren te leggen of tegels te zetten in mortel. Daarnaast is Multimortel ook uitermate geschikt voor metselwerk in aardbevingsgebieden!



www.remix.nl

|    | Toepassing                                                                                                                                      | Norm     | Kwaliteit               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1  | Stucen en uitvlakken van wanden en muren, binnen en buiten (zonder gronderen)                                                                   | EN-998-1 | CSIV>6N/mm <sup>2</sup> |
| 2  | Onderstop- stel-, kim- en vulmortel                                                                                                             | EN-13813 | C20/F4                  |
| 3  | Aanbrand- en hechtbrugmortel                                                                                                                    | n.v.t.   | n.v.t.                  |
| 4  | Doorstrijken voor matig- en normaal zuigende stenen                                                                                             | EN-998-2 | M15                     |
| 5  | Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van sterk zuigende stenen, gehydrofobeerde/ gesiliconiseerde stenen en stenen met een laag hechtpotentiaal | EN-998-2 | M15                     |
| 6  | Dunbed metselen met >4 mm lintvoeg. Ook voor tuinmuren en stapelstenen                                                                          | EN-998-2 | M15                     |
| 7  | Metselen/doorstrijken van kalkzandsteen, snelbouwsteen en cellenbeton                                                                           | EN-998-2 | M15                     |
| 8  | Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van glasbouwstenen                                                                                         | EN-998-2 | M15                     |
| 9  | ER® (Earthquake Resistance) mortel, voor metselwerk in aardbevingsgebied                                                                        | EN-998-2 | M15                     |
| 10 | Machinaal verwerkbare metselmortel                                                                                                              | EN-998-2 | M15                     |
| 11 | Traditioneel metselen voor matig- en normaal zuigende stenen                                                                                    | EN-998-2 | M15                     |
| 12 | Machinaal verwerkbare voegmortel                                                                                                                | EN-998-2 | M15                     |
| 13 | Kleinschalig voegwerk en voegreparatie                                                                                                          | EN-998-2 | M15                     |
| 14 | Chipperen/decomortel (decoratief vertinnen van metsel- en stucwerk, binnen en buiten)                                                           | n.v.t.   | n.v.t.                  |
| 15 | Dakdekkersmortel, voor het in specie leggen van vorsten en pannen                                                                               | EN-998-2 | M15                     |
| 16 | Aansmeren sleuven t.b.v. vloerverwarming, leidingen e.d.                                                                                        | n.v.t.   | n.v.t.                  |
| 17 | Cementdekvloeren 2-7 cm, ook met vloerverwarming                                                                                                | EN-13813 | C20/F4                  |
| 18 | Zetten van (grootformaat) tegels in de mortel                                                                                                   | EN-13813 | C16/F3                  |
| 19 | Vastzetten/montage van muurafdekkers, e.d.                                                                                                      | n.v.t.   | n.v.t.                  |
| 20 | Vastzetten van raamdorpelstenen                                                                                                                 | n.v.t.   | n.v.t.                  |
| 21 | Vastzetten van stapelstenen, trappen, border- en vijverranden en tuinornamenten e.d.                                                            | EN-998-2 | M15                     |
| 22 | Vastzetten van vensterbanken                                                                                                                    | n.v.t.   | n.v.t.                  |
| 23 | Vastzetten/montage van dorpels                                                                                                                  | n.v.t.   | n.v.t.                  |
| 24 | Repareren en/of vullen van gaten en beschadigingen in cementgebonden oppervlakken (eerst gronderen)                                             | n.v.t.   | n.v.t.                  |

Alle toepassingen voor binnen en buiten. Gronderen niet nodig (behalve toepassing 24).

