

Prestatieverklaring

PROCASA ELBA 60X60 CM

Norm

Voldoet aan de norm DIN EN 14411 - Ann. G.1 'keramische tegels met lage waterabsorptie $E_b \leq 0,5\%$ - Groep BI_a'.

Nominale maat

60 x 60 cm

Groepering

Tabel ZA.1.1 Binnen-buitenvloerbedekking
Tabel ZA.1.2 Binnenwandbekleding

Werkgrootte

597 x 597 x 9 mm

Naam en adres van de leverancier

Procasa
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

Karakterisering	EN ISO	Vereisten	Testresultaat
AFMETINGEN	10545-2	NALEVING VAN DE VEREISTE TOLERANTIES	GESLAAGD
OPPERVLAKTEKWALITEIT	10545-2	MIN. 95% VRIJ VAN ZICHTBARE GEBREKEN	GESLAAGD
WATERABSORPTIE %	10545-3	$\leq 0,5\%$ / AFZONDERLIJK MAX. 0,6%	GESLAAGD
MODULUS VAN BREUK IN N/MM²	10545-4	MINIMUM 35 N/MM ² / AFZONDERLIJK MINIMUM 32 N/MM ²	GESLAAGD
BESCHULDIGING VAN BREUK IN N	10545-4	MIN. 700 N (DIKTE < 7,5 MM) MIN. 1.300 N (DIKTE $\geq 7,5$ MM)	GESLAAGD
WEERSTAND TEGEN IMPACT (METING VAN DE TERUGSLAGCOËFFICIËNT)	10545-5	OPGEGEVEN WAARDE	> 0,8
WEERSTAND TEGEN DIEPGAANDE SLIJTAGE	10545-6	MAX. 175 MM ³	GESLAAGD
LINEAIRE THERMISCHE UITZETTING VAN OMGEVINGSTEMPERATUUR TOT 100°C IN K⁻¹	10545-8	OPGEGEVEN WAARDE	5,9 * 10 ⁻⁶ 1/K
THERMISCHE SCHOKWEERSTAND	10545-9	VOLDOET AAN EN ISO 10545-1	GESLAAGD
VOCHTUITZETTING	10545-10	OPGEGEVEN WAARDE	< 0,06%
VORSTBESTENDIGHEID	10545-12	VOLDOET AAN EN ISO 10545-1	GESLAAGD
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDCHEMICALIËN EN ZWEMBADZOUT	10545-13	MIN. KLASSE B	A
BESTENDIGHEID TEGEN ZUREN EN LOGEN - LAGE CONCENTRATIE	10545-13	OPGEGEVEN WAARDE	LA
BESTENDIGHEID TEGEN ZUREN EN LOGEN - HOGE CONCENTRATIE	10545-13	OPGEGEVEN WAARDE	HA
BESTENDIGHEID TEGEN VLEKKEN	10545-14	MIN. KLASSE 3	KLASSE 5
VRIJKOMEN VAN LOOD EN CADMIUM	10545-15	OPGEGEVEN WAARDE	PB < 0,001 MG/DM ³ CD < 0,01 MG/DM ³
KLEINE KLEURVERSCHILLEN	10545-16	GEGLAZUURD UNIFARBEN $\Delta E_{CMC} < 0,75$ GEGLAZUURD UNIFARBEN $\Delta E_{CMC} < 1,0$	NIET VEREIST
ANTISLIP EIGENSCHAP BESLAGEN	CEN/TS 16165 BIJLAGE B	VERKLARING VOLGENS GROEP, INDIEN OVEREENGEKOMEN	R10
ANTISLIP EIGENSCHAP BLOOTSVOETS	CEN/TS 16165 BIJLAGE A	VERKLARING VOLGENS GROEP, INDIEN OVEREENGEKOMEN	B
SLINGERWRIJVINGSTEST	CEN/TS 16165 BIJLAGE C	AANGEGEVEN WAARDE, INDIEN OVEREENGEKOMEN	96 NAT 96 DROOG 57 NAT 57 DROOG
WRIJVINGSCOËFFICIËNT μ	CEN/TS 16165 BIJLAGE D	AANGEGEVEN WAARDE, INDIEN OVEREENGEKOMEN	-

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Procasa.

