

PRODUCTBLAD

ProOne Tegelvoeg



Laatste herziening: 10-03-2025

Productomschrijving

Waterdicht voegmiddel 4 kg.

Toepassing

ProOne Tegelvoeg is een veelzijdig, flexibel en waterdicht voegmiddel, ideaal voor het voegen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en glasmosaïek met voegbreedtes van 2-10 mm. Geschikt voor vloerverwarmingssystemen en toepasbaar in zowel binnen- als buitensituaties.

Producteigenschappen

- Waterdicht
- Flexibel
- Voor binnen en buiten
- Voor wand- en vloertegels
Geschikt op vrijwel alle ondergronden
- Voegbreedte 2 tot 10 mm

Kleur

Wit, zilvergrijs, manhattan-grijs en grijs. Wij adviseren om geen lichtgekleurde voegen op de vloer te gebruiken

Leveringsvorm

Overdoos met 5 x 4 kg.

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

- Verwijder alle lijm- en specieresten van de tegels.
- Zorg ervoor dat de lijm of zetspecie volledig droog is.
Raadpleeg de droogtijden op de verpakking van ProOne tegellijmen.
- Meng 4 kg ProOne Tegelvoeg met ongeveer 0,8 liter koel en schoon water.
- Meng de mortel mechanisch gedurende ongeveer 1 minuut tot een klontvrije massa.
- Laat de mortel 2 minuten rusten en meng deze vervolgens nog even door.

Aanbrengen

- Breng de mortel binnen 60 minuten met een voegbord aan in de voegen.
- Hoe schoner de tegels na het voegen, hoe eenvoudiger het schoonmaken zal zijn.
- Voeg geen extra water toe als de voegmortel is opgesteven; even doorslaan met de troffel is voldoende.

Schoonmaken

- Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, type tegel en ondergrond) kan het tegelwerk na 15 tot 45 minuten worden schoongemaakt.
- Begin pas met sponzen als het voegmateriaal tussen de tegels goed is opgesteven en niet meer aan de vinger plakt.
- Bevochtig het tegelwerk eerst met een licht vochtige handspons in een draaiende beweging en laat het ongeveer 1 minuut rusten.
- Spons vervolgens alle voegen strak af, evenwijdig aan de voegrichting.
- Maak het tegelwerk daarna verder schoon met een lichtvochtige, schone spons.
- Verwijder eventuele cementwaas met een droge katoenen doek.

Houdbaarheid

12 maanden In ongeopende, originele verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

Attentie

Altijd voor gebruik onze technische productinformatiebladen raadplegen.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

ProOne garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Aanvullende informatie

Eigenschappen	Waarden
Basis	Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststof bindmiddel
Verbruik	4 kg is goed voor ca. 8-10 m ²
Verwerkingstemperatuur	vanaf 5° tot 25° C
Wachttijd	geen
Afbindtijd	minimaal 24 uur
Mengverhouding	4 kg ProOne Tegelvoeg op ca. 0,8 liter water
Vochtbestendigheid	Geschikt voor toepassing in natte ruimten, binnen en buiten

NB: De kleurstelling op de verpakking is een indicatie! Het uiteindelijke resultaat van de kleurstelling het voegwerk kan hiervan afwijken. Hiervoor is BME niet aansprakelijk. Bij gebruik van meerdere verpakkingen altijd gelijke chargenummers naast elkaar verwerken.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

ProOne

Tel.: +31 (0)20 800 34 00

www.bme-group.com

Rev_10_03_2025