

STUCCO W-140

LEKKA CEMENTOWA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA

WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość montażu płytek już po ok. 3 godzinach
- Do 40 mm w jednej warstwie
- Łatwa obróbka

PRODUKT

W-140 to lekka, cementowa zaprawa wyrównująca do korygowania małych i dużych nierówności za jednym zamachem. Zaprawa ma właściwości szybkiego utwardzania, dzięki czemu dalsze prace wykończeniowe można przeprowadzić już po około 3 godzinach.

W-140 charakteryzuje się bardzo niskimi wartościami emisji i posiada certyfikat EC1, dzięki czemu zaprawa nadaje się do stosowania w projektach BREEAM i LEED.

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie wewnętrzne

W-140 nadaje się do wyrównywania ścian i sufitów na podłożach cementowych i gipsowych, na nowych i istniejących murach, betonie komórkowym, betonie, starych tynkach i płytkach itp.

Ze względu na swój unikalny lekki skład, zaprawa jest bardzo łatwa w obróbce. W-140 ma krótki czas utwardzania, umożliwiając szybkie dalsze wykończenie.


W-140 nadaje się również do stosowania pod betonowymi stiukami i do zastosowań zewnętrznych. Niemniej jednak, należy postępować wyłącznie zgodnie z naszymi szczegółowymi zaleceniami technicznymi. Zapytaj o nie bezpośrednio u nas lub za pośrednictwem swojego dostawcy.

OBRÓBKA

Podłoże

Powierzchnie muszą być wystarczająco stabilne wymiarowo, odporne na ściskanie i rozciąganie, wystarczająco suche, czyste i wolne od brudu i smaru. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi nakładania tynków gładkich, zacieranych i dekoracyjnych (wytyczna TBA 1.12) należy przy nakładaniu W-140 przestrzegać poniższych maksymalnych wartości procentowych wagi i wilgotności:

Beton	2%	Beton komórkowy	20%
Błoczki gipsowe	5%	Cegła wapienno-piaskowa	4%
Tynk gipsowy	1%	Płyta gipsowo-kartonowa	1%
Mury	4%	Płyta cementowa	2%
Pod płytki	suche	Tynk cementowy	4%



Przygotowanie podłoża

W przypadku różnych podłoży należy zawsze używać jednego z preparatów gruntujących wymienionych poniżej.

Porowaty, wysoce chłonny
 Zamknięty, niechłonny

Ardagrip Classic
 GRIP A936 XPRESS

W przypadku stosowania w wilgotnych pomieszczeniach zawsze zalecamy stosowanie bariery przeciwwilgociowej lub membrany pod płytkami, zarówno w zagłębieniach, jak i na całej powierzchni. Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań technicznych.

Zastosowanie

Wymieszaj 1 worek W-140 z około 6 litrami zimnej, czystej wody. Mieszaj przez 3 minuty mikserem elektrycznym (ok. 500 obr./min) do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostaw zaprawę na co najmniej 1 minutę, a następnie krótko wymieszaj. Nie dodawaj wody po przygotowaniu mieszanki.

Po wymieszaniu zaprawę można nakładać naraz w warstwie o pożądanej grubości (3-40 mm). Średni czas przetwarzania wynosi ok. 40 minut. W zależności od podłoża, temperatury i grubości warstwy, W-140 można szybko wykończyć. Średnie wartości wynoszą:

Cementowy klej do płytek po ok. 3 godzinach.

Dyspersyjny klej do płytek (klej w paście) po 12-24 godzinach.

Stiuk betonowy i kamień naturalny po ok. 36 godzinach.

Należy przestrzegać wspomnianych wcześniej poziomów wilgotności resztkowej i zawsze pozwalać zaprawie wyschnąć w sposób naturalny. Unikaj przeciągów i bezpośredniego światła słonecznego.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność W-140 na każdy mm grubości warstwy wynosi ok. 1,1 kg/m². Z 1 pełnego worka 20 kg można uzyskać ok. 16,6 litra zaprawy. W-140 można również bardzo dobrze obrabiać mechanicznie za pomocą standardowego opryskiwacza do gipsu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ustawień maszyny, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

CZYSZCZENIE

Nieutwardzony materiał można czyścić wodą, zaś utwardzony można usunąć wyłącznie mechanicznie.

PRZECHEWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

W-140 może być przechowywany przez 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w suchym i zabezpieczonym przed mrozem oryginalnym opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas obróbki należy przestrzegać ogólnych zasad higieny pracy i stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. Dodatkowe informacje można znaleźć na opakowaniu i w karcie charakterystyki.

Karta charakterystyki (SDS) jest dostępna do pobrania zarówno na stronie produktu, jak i na stronie bostiksdcs.thewerco.com.

Opakowanie
Worek 20 kg

Nr artykułu
30630644

Kod EAN
8713572033513

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Holandia
www.bostik.nl

DANE TECHNICZNE	
Produkt	cementowa zaprawa wyrównująca
Postać	lekki proszek
Kolor	szary
Klasyfikacja EU-VO 1907/2006	o niskiej zawartości chromianów – spełnia wymagania REACH
Proporcje mieszania	6 litrów wody na 1 worek 20 kg
Nadaje się do rozprowadzania przy pomocy pompy	TAK
Grubość warstwy	od 3 do 40 mm
Zużycie	ok. 1,1 kg/mm/m ²
Czas przydatności do obróbki	ok. 45 minut
Temperatura obróbki	od +5°C do +25°C
Stosowanie na zewnątrz	zwróć się o poradę techniczną
Stiuk betonowy	zwróć się o poradę techniczną
Wytrzymałość na ściskanie	C15
Wytrzymałość na zginanie	F4
Siła wiązania	ok. 1,5 N/mm ²
Wartość pH	od 11 do 12
Certyfikat emisji	EC1

Wszystkie wartości dotyczą normalnych warunków; 20°C i 65% wilgotności względnej.

