



Snelbeton mortel SBM

Toepassing

Remix Snelbetonmortel is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis. Deze mortel is met name geschikt voor toepassingen waar een snelle uitharding gewenst is, zoals bij het plaatsen van palen, pergola's, speeltoestellen, hekken, masten, verkeersborden e.d.

Technische gegevens

Maximale korrel	: 8 mm
Verwerkingstemperatuur	: > + 5° tot + 25°C
Aanmaakwater	: ca. 3,2 l/25kg
Verwerkingstijd	: ca. 5 minuten, afhankelijk van omgevingstemperatuur

Eigenschappen

- Zeer snelle verharding.
- Voor zowel binnen- als buitenwerk.
- Hydraulisch afbindend.
- Weer- en vorstbestendig.
- Niet geschikt voor constructieve toepassingen.

Verbruik

25 kg droge mortel geeft ca. 13 liter natte specie.

Verbruiksindicaties

Gatafmeting							
Lengte (in cm)	15	20	20	20	25	25	25
Breedte (in cm)	15	20	20	20	25	25	25
Diepte (in cm)	15	20	30	40	30	35	40

Paalafmeting

Lengte (in cm)	5	7	7	10	10	10	10
Breedte (in cm)	5	7	7	10	10	10	10
Aantal kg. Snelbeton	8	14	21	24	32	37	42


Vorbereiding

Stel het benodigd aantal kilo's Snelbeton vast. Door hantering van bovenstaande tabel wordt een optimale mengverhouding verkregen en daardoor een optimale hardheid.


Opslag en houdbaarheid

Vrij van de grond in originele afgesloten verpakking. Polyetheenzakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Voor tenminste houdbaarheid (t.h.t.), zie opdruk zijkant zak.


Verwerking




1. Graaf een gat op de juiste plaats in de gewenste afmetingen. Giet het gat voor de helft vol met schoon leidingwater.




2. Zet de paal in het midden van het gat en vul het gat gelijkmatig met Snelbetonmortel zonder te mengen. Til de paal direct na het vullen even iets op zodat de specie ook onder de paal komt.



3. Eventuele nog aanwezige droge mortel besproeien met water en het oppervlak aankloppen om ingesloten lucht te verwijderen.



4. Stel de paal in de gewenste positie en controleer dit na ca. 2 minuten, afhankelijk van de omstandigheden. Corrigeer de positie, indien nodig. De paal hoeft hierna niet langer ondersteund te worden. Het oppervlak kan onmiddellijk glad worden afgewerkt.



5. De snelbeton is hard en de paal zit muur vast.



Bij toepassing in sterk waterdoorlatende grond wordt aanbevolen om het gat eerst voor de helft met Snelbeton te vullen en daarna het water toe te voegen. Even licht mengen is dan voldoende.

Overige informatie

Voor toepassing als vormgegeven bouwstof 705/715*-xx-BBK. Het [veiligheidsinformatieblad](#) is te downloaden van de website of op te vragen bij Remix.

*=Voor productielocatie, zie eerste drie cijfers van de opdruk aan de zijkant van de zak.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit productinformatieblad vervallen voorgaande blad

November 2015

