

Brander Tango

OMSCHRIJVING	Hoogwaardige, stootvaste sierpleister op basis van kunstharsdispersie voor binnen en beschut buitenwerk.		
GEBRUIKSDOEL	Het decoratief afwerken van wanden en plafonds in de woning- en utiliteitsbouw. Het versterken van relatief kwetsbare ondergronden. Toe te passen op vlakke en gladde minerale ondergronden.		
VOORNAAMSTE KENMERKEN	• Decoratief structuureffect. • Leverbaar in korrelgradatie 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm en 3 mm. • Kras-, slag- en stootvast. • Hoge witheidsgraad. • Licht en zeer soepel in verwerking. • Hoog rendement. • Fraaie egale, gesloten structuur. • Reinigbaar met neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen. • Geurarm. • DUBOkeur gecertificeerd.		
KLEUREN EN GLANS	Standaard wit en vrijwel alle kleuren. Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk. Derhalve geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen. Mat.		
VERPAKKING	Plastic emmer (met handgreep) van 15 kg.		
BASISGEGEVENS	Dichtheid	:	ca. 1,6 kg/dm ³
	Percentage vaste stof	:	ca. 83 gew. %
	Vlampunt	:	niet van toepassing
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.		
	Handdroog na	:	4 uur
	Droog na	:	24 uur
	Overschilderbaar na	:	48 uur
VERBRUIK	Brander Tango 0,9 mm	:	ca. 1,6 kg/m ²
	Brander Tango 1,2 mm	:	ca. 2,0 kg/m ²
	Brander Tango 1,5 mm	:	ca. 2,3 kg/m ²
	Brander Tango 2,0 mm	:	ca. 2,6 kg/m ²
	Brander Tango 3,0 mm	:	ca. 3,5 kg/m ²

Brander Tango

ONDERGROND- CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 3%.
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Zie ook Brander Informatieblad 1391.

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
Relatieve vochtigheid maximaal 80%.
Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

SYSTEMEN

BINNENWERK

Onbehandelde minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken en gipskartonplaat

- Reinigen tot een schone en draagkrachtige ondergrond.
- Indien nodig de ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen": Groep 1 of 2 (afhankelijk van de korrelgradatie). Zie hiervoor Brander systeemblad 4933.
- Sterk zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden gronderen met Brander Haftgrund (voor verdunning zie kenmerkenblad).
- Het geheel voorzien van een laag Brander Streichgrund in kleur gelijk aan die van de aan te brengen sierpleister.
- Het geheel afwerken met Brander Tango 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm of 3 mm.

Noot 1

- Op ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen of vergeelde gipskartonplaten Brander Isostreichgrund toepassen in plaats van Brander Streichgrund.

Noot 2

- Voor uitgebreide systeeminformatie wordt verwezen naar Brander systeemblad 4937.

Brander Tango

SYSTEMEN

BESCHUT BUITENWERK

Onbehandelde minerale ondergronden, zoals beton en cementgebonden stuc laag

- Reinigen tot een schone en draagkrachtige ondergrond.
- Waar nodig de ondergrond repareren en egaliseren.
- Sterk zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden gronderen met Brander Haftgrund (voor verdunning zie kenmerkenblad).
- Het geheel voorzien van een laag Brander Streichgrund in kleur gelijk aan die van de aan te brengen sierpleister.
- Het geheel afwerken met Brander Tango 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm of 3 mm..
- Resultaat na afwerken overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk buiten": Groep 2.

Noot

- Voor uitgebreide systeeminformatie wordt verwezen naar Brander systeemblad 4937.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Strakke afscheiding

Voor een strakke afscheiding langs kozijnen e.d., plakband aanbrengen op een afstand van de muur die overeenkomt met de korrelgrootte van de sierpleister. Het plakband verwijderen voordat de laag is verhard.

SPAANAPPLICATIE

Gereedschap

Een schone roestvast stalen spaan voor het opbrengen.
Een kunststof spaan voor het structureren (een nieuwe spaan eerst even opruwen).

Verdunning

Voor gebruik goed mengen.
Verdunnen is niet nodig.

Applicatiemethode

Het materiaal met een roestvast stalen spaan in een volle laag opbrengen en gelijkmatig op korreldikte verdelen.

Zodra een vlak van enkele vierkante meters is behandeld, dit deel met de kunststof spaan in ronddraaiende bewegingen onder het uitoefenen van enige druk afwerken (structureren).

Na korte tijd wachten het reeds gestructureerde oppervlak weer even in ronddraaiende bewegingen met de kunststof spaan 'afspanen'.

Bij deze laatste behandeling de spaan licht over het oppervlak heen laten glijden.

Bij grote oppervlakken is het raadzaam één persoon te belasten met het opbrengen en een ander met het structureren.

Brander Tango

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK****Reiniging gereedschap**

Direct na gebruik met leidingwater.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brander Tango.

**AANVULLENDE
GEGEVENS****Hechting op minerale ondergronden**

Een sierpleistersysteem met Brander Tango hecht uitstekend op minerale ondergronden. Zuigende ondergronden dienen eerst gegrondeerd te worden met Brander Haftgrund (1:4 verdund).

Hechting op bestaande afwerking

Een sierpleistersysteem met Brander Tango hecht uitstekend op kwalitatief hoogwaardige afwerkingen op basis van kunstharsdispersie.

Een sierpleistersysteem met Brander Tango hecht tevens op bepaalde dampremmende muurverven. Echter, uitzonderingen hierop zijn:

- Dampremmende verfsystemen buiten.
- Dampremmende verfsystemen in een vochtige omgeving (natte cellen).
- Het niet overschilderbaar zijn van deze verfsystemen.

Bovengenoemde situaties kunnen leiden tot onthechting.

Voor het herkennen van verfsystemen wordt verwezen naar Brander Informatieblad 1393.

Overschilderbaarheid

Brander Tex Mat en Brander Tex Satin kunnen worden toegepast als onderhoudslaag over Brander Tango.

HOUDBAARHEID

ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

REFERENTIES**Informatieblad****nummer**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

1390

Bepalingen t.a.v. de uitvoering van nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden

1392

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.branders.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.