

# Brander Isofix Dekkend

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>OMSCHRIJVING</b>          | Gepigmenteerd grondeermiddel met isolerende eigenschappen op basis van een speciale acrylaatdispersie voor binnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                             |
| <b>GEBRUIKSDOEL</b>          | Dekkend gronderen van licht tot matig zuigende minerale ondergronden, waardoor afwerking met één laag muurverf mogelijk is.<br>Zeer geschikt om baanvorming bij geschilderde oppervlakken (plafonds) weg te nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                             |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• In meeste gevallen maar 1 toplaag nodig.</li><li>• Verlengt de 'open tijd' van de afwerklaag, waardoor de kans op aanzetten / baanvorming afneemt. Hierdoor wordt een esthetisch fraaie afwerking verkregen.</li><li>• Verhoogt het rendement van de afwerklaag.</li><li>• Isoleert ondergronden die licht tot middelzwaar verontreinigd zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen.</li><li>• Isoleert vergeelde gipskartonplaten.</li><li>• Uitstekende verwerking.</li><li>• Verspuitbaar.</li><li>• Zeer goede vloeïing.</li><li>• Uitstekende dekking.</li></ul> |   |                             |
| <b>KLEUREN EN GLANS</b>      | Wit en lichte kleuren.<br>Zijdeglans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                             |
| <b>VERPAKKING</b>            | Plastic emmer van 10 liter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |
| <b>BASISGEGEVENS</b>         | Dichtheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : | ca. 1,32 kg/dm <sup>3</sup> |
|                              | Percentage vaste stof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : | ca. 42 gew.%                |
|                              | Vlampunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : | niet van toepassing         |
|                              | <b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                             |
|                              | Kleefvrij na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | ca. 1 uur                   |
|                              | Overschilderbaar na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : | ca. 6 uur                   |
| <b>RENDEMENT</b>             | 9-12 m²/liter, mede afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                             |
| <b>ONDERGROND-CONDITIES</b>  | Volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.<br>Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%.<br>Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.<br>Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.<br>Zie ook Brander Informatieblad 1391.                                                                                                                                                                                                               |   |                             |

# Brander Isofix Dekkend

## VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  
Ondergrond- en omgevingstemp. tijdens applicatie en droging boven 5°C.  
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.  
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

## SYSTEMEN

### Licht tot matig zuigende minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Brander Plast KV.
- Gronderen met Brander Isofix Dekkend.
- Afwerken met een laag Brava Matt, Brava Wand en Plafond, Brava Superdeck, Brava Spackverf, Brander Tex Matt of Brander Tex Satin.

### Attentie

- In geval van sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden, gronderen met Brander Haftgrund.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

### Rol / kwast

Verdunning : 0-5 vol.% leidingwater

### Airless-spuit

Verdunning : 0-5 vol.% leidingwater

Spuitopening : 0,015-0,017 inch

Spuitdruk : ca. 180 bar.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

## HOUDBAARHEID

ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

## REFERENTIES

### Informatieblad

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

### nummer

1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.blander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.