

Technisch productinformatieblad

Versie: 03-10-2023

Kloosterwaard Basics Tiel

De Kloosterwaard Basics sorteringen staan op voorraad bij alle vestigingen en zijn altijd beschikbaar. Het zijn stenen met een neutraal karakter, perfect voor bestaande bouw.

Algemeen

Formaat	Waalformaat
Productiemethode	Vormbak



De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.

Toepassing

Dit product voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Europese norm EN 771-1, voor toepassing in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.

Prestatieverklaring

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten te vinden is.

Afmetingen en toleranties

Gedecclareerde afmeting (lxbxh)	+/-209x99x50 mm
Maattolerantie	T2
Maatspreiding	R1

Fysische eigenschappen

IW klasse (inwateringsklasse)	IW3 Normaal zuigend
Initiële wateropneming	1.0–5.0 kg/m ² *min
Vrijwillige wateropneming	17 massa %
Bruto droge volumieke massa	1650 kg/m ³
Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak	≥40 N/mm ²
Klasse vorstbestendigheid	F2

Overige eigenschappen

Thermische geleiding, λ 10, droge steen	0.45 W/m*K
Brandreactie	Klasse A1
Vochtwerende behandeling	Nee
Frog	Nee