

Strikolith Barokpleister fijn

Productnaam:

Strikolith Barokpleister fijn

Samenstelling:

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde Barokpleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een egale, regelmatige en lichte structuur.

Typen en korreldikte: Fijn : 1,5 mm.

Eigenschappen:

Barokpleisters zijn kras- en stootvast, blijvend elastisch en dampdoorlatend.

Kleuren:

Wit en overige kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingenwaaier.

Toepassing:

Barokpleister Binnen wordt binnen toegepast als decoratieve pleister met een lichte korrelige structuur.

Technische gegevens:

- S.G: ca. 1,7 g/cm³.
- PH-waarde: ca. 8.

Voorbehandeling ondergrond:

Oude en loszittende pleister- en verlagen grondig verwijderen. Vuil, vet en overige verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean.

Gipsgebonden ondergronden eerst voorbehandelen met één laag Strikolith Diepgrond. Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond, nat in nat aangebracht. Na droging van de Strikolith Diepgrond het geheel voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk in de kleur van de afwerklaag.

Ondergrond:

Strikolith Barokpleister Binnen kan worden toegepast op nagenoeg alle minerale ondergronden.

Strikolith Gipsen zijn een goede ondergrond.

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Barokpleister allereerst intensief mengen. Indien noodzakelijk met maximaal 2% schoon leidingwater verdunnen. Strikolith Barokpleister met behulp van een roestvaststalen spaan gelijkmatig op korreldikte aanbrengen. Aansluitend met een kunststof structuurspaan de gewenste structuur aanbrengen. Alle Barokpleister kunnen eveneens met een trechterpistool of kunststofspuit worden aangebracht. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Strikolith Barokpleister tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden.

Verbruik:

- Type: fijn
- Korreldikte (mm): 1,5
- Verbruik kg per m² ca.: 2,5

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

Strikolith Barokpleister fijn

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Barokpleister in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.
Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Strikolith Barokpleister tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.