

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOMILD DEKKEND	
OMSCHRIJVING	TencoMild dekkend is waterafstotend, behoudt lang zijn kleur, het verfraait uw zachte tuinhout en verlevendigt de houtstructuur. Het kan zowel op nieuw als op eerder met beits behandeld hout worden toegepast. TencoMild dekkend is speciaal ontwikkeld om vergrijzing van nieuw geïmpregneerd tuinhout te voorkomen. TencoMild dekkend biedt een uitstekende bescherming en is bestand tegen alle weersinvloeden.
TOEPASSING	TencoMild dekkend beschermt en verfraait al het zachthout in en om de tuin zoals hekken, schuttingen, schuren, pergola's, bielzen enz. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout - Geïmpregneerd hout is na enkele weken te beitsen - Weer- en kleur vast - Gemakkelijk verwerkbaar
BASISGEGEVENS	
Vorm	Viskeus
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20° C.	1, 24 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	10 - 12 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%
GEBRUIKSAANWIJZING	TencoMild dekkend voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een

	kwast of verfrol. Op nieuw hout tenminste 2 lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan met 1 laag worden volstaan.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	TencoMild dekkend is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentijn.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvoorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl