

Gyproc® ProSkim Finish

Extra witte dunpleister voor handmatige verwerking



ProSkim Finish is perfect geschikt om binnenwanden van beton, cellenbetonblokken en -separatiepanelen (Ytong), kalkzandsteen en gipsblokken handmatig glad af te werken. De extra witte en gebruiksklare dunpleister is tot nul uit te pleisteren zonder dat het krast, rult of verbrandt.

"ProSkim Finish: Extra witte dunpleister voor handmatige verwerking"

Voordelen:

- Tot nul uit te pleisteren zonder dat het krast, rult of verbrandt.
- Extra witte kleur, ideaal voor een wit eindresultaat.
- Lichte verwerking met een goede dekking.
- 10 jaar garantie op de hechting van de pleister op de ondergrond met Gyproc StucGarant.

Beschrijving

	Gyproc ProSkim Finish is een extra witte en gebruiksklare dunpleister voor handmatige verwerking. Geschikt voor nieuwbouw en renovatieprojecten.
Samenstelling	
Herkomst	Saint-Gobain Optiroc - Nimes (F)

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

23/10/2024

Gyproc® ProSkim Finish**Technische data**

Producteigenschappen				
Type	NEN EN 15824:2017	lichtgewicht gips-bouwpleister type		
Reactie bij brand	EN 15824	A2-s1, d0		
DOP nummer		SG_Gyproc_ProSkim_Finish_DoP_0		
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	emmer	20,00 kg		33
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	9		In originele gesloten verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Gyproc® ProSkim Finish

Verwerkingseigenschappen

Mengverhouding	ProSkim Finish is gebruiksklaar. Indien gewenst kan de dunpleister tot maximaal 1% verdund worden. Let op: Verdunnen heeft een negatief effect op het vullend vermogen.
Rendement	Ca. 15 m ² / mm / 25kg, afhankelijk van de toepassing en staat van de ondergrond.
Verbruik	Ca. 1 l / m ² / mm, afhankelijk van de toepassing en staat van de ondergrond.
Dikte van de laag	0 tot 2 mm
Totale verwerkingstijd	lange verwerkingstijd (luchtdrogend)
Kuip verwerkingstijd	lange verwerkingstijd (luchtdrogend)
Droogtijd	24 tot 48 uur, afhankelijk van de laagdikte en (klimatologische) omstandigheden.
Verwerkings-temperatuur	Pleister: 5°C - 30°C Ondergrond: 5°C - 30°C

- Temperatuur van de ondergrond: 5°C - 30°C
- Zorg dat grote gaten en sleuven voor het aanbrengen van Gyproc ProSkim Finish goed gerepareerd en vlak afgewerkt zijn. Gebruik voor het vullen van de grote gaten en sleuven Gyproc Royal en maak deze vervolgens vlak met Gyproc ProSkim Base. Naden kunnen direct vlak gemaakt worden met ProSkim Base, zonder gebruik van Royal.
- De ondergrond, inclusief reparaties, moet droog, stabiel, stof-, vet- en vorstvrij en vrij van bekistingsolie zijn.
- Voorstrijken is niet nodig. Controleer bij geleverde of gesausde ondergronden of deze voldoende stabiel zijn en gebruik indien nodig Gyproc (Spuits)Kontakt of Grondeer. Gebruik altijd schoon gereedschap.
- Mix ProSkim Finish voor gebruik. Breng de dunpleister, afhankelijk van de ondergrond en het gewenste eindresultaat, in 1 laag aan om de binnenwand behangklaar (STABU groep 2, 3 en 4) af te werken. Breng een tweede laag ProSkim Finish aan om de binnenwand sausklaar (STABU groep 0 en 1) te maken.
- Indien nodig kan het volledig droge product geschuurd worden. Gebruik hiervoor schuurpapier met een fijne korrel P180 tot P220.
- Mengverhouding: ProSkim Finish is gebruiksklaar. Indien gewenst kan de dunpleister tot maximaal 1% verdund worden. Let op: Verdunnen heeft een negatief effect op het vullend vermogen.
- Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar op verzoek.
- Bewaarvoorschriften: in originele gesloten verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Gyproc® ProSkim Finish**Mechanische eigensch.****Volumieke massa** 1,7 kg/l**Volumieke massa na
verharding** kg/l**Bijkomende informatie****Nazorg** Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

23/10/2024