



Den Braven

Plasterboard-Filler

Ultra lichtgewicht gebruiksklare vulpasta



PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Plasterboard-Filler is een vrijwel krimpvrrije, gebruiksklare ultralichte vulpasta voor het vullen en repareren van scheuren en gaten in gipskarton wanden en plafonds.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Droogt snel
- Gebruiksklaar
- Ultralicht
- Snel overschilderbaar
- Schuurbaar na uitharding
- CE markering EN 13963:1A

APPLICATIES

Zwaluw Plasterboard-Filler is speciaal ontwikkeld voor het in één keer vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gipskarton wanden en plafonds. Ook voor het in één keer vullen, repareren en gladstrijken van gaten en barsten in steenachtige ondergronden zoals stucwerk, beton en sierpleister.

GEBRUIKSMETHODE

Voor een optimaal resultaat dient het product zonder druk te worden aangebracht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor een optimaal resultaat dient het product zonder druk te worden aangebracht.

EXTRA INFORMATIE

Applicatie temperatuur		+5°C to +30°C
Basis		Acrylic dispersion
Dichtheid		0,60 g/ml
Weerstand tegen vloeï	ISO 7390	< 2 mm
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C
Huidvorming	@ +23°C/50% RH	5 minutes
Temperatuursbestendigheid		-20°C to +75°C
Krimpwaarde		<5%

Deze waarden zijn typische eigenschappen

BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor continue waterbelasting
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +30°C (geldt voor omgeving en ondergrond). Op schone, vet- en stofvrije en voldoende sterke ondergronden. Hechtvlakken ontdoen van loszittende bestanddelen, zuigende ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn. Zeer poreuze ondergronden zoals: gips, (gas)- beton, (kalkzand)steen enz. voorstrijken met een mengsel van 1 deel Zwaluw Plasterboard-Filler en 2 delen water. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Gladstrijken met een nat plamuurmes.

OVERSCHILDERBAARHEID

Zwaluw Plasterboard-Filler is het best overschilderbaar na volledige uitharding. Tijdens het doorharden zal het product enigszins krimpen, waardoor later eventueel scheur- en barstvorming kan ontstaan in de verflaag. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf. Bij hooggepulveerde dispersieverven kan scheur- of barstvorming in de verf ontstaan. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

SCHOONMAKEN

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes
en/of water en zeep.

KLEUR(EN)

Wit

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en
+25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum
mits bewaard op een droge plaats.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- M1
- EN 13963: 1A
- Emicode EC1 Plus

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen voor
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op
aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de
specificaties.

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en
digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis
en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom
van Bostik. Het document (en de daarin vervatte
vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd,
aan derden getoond of op andere wijze worden
verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De
technische gegevens in dit document worden gegeven bij
wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet
aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als
gevolg van eventuele (redactionele) fouten,
onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit
document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het
gevolg zijn van technologische veranderingen of
onderzoek tussen de datum van publicatie van dit
document en de datum waarop het product wordt
verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is
niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade
als gevolg van het gebruik van het in dit document
weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken
van het product dient de gebruiker de informatie van dit
document en andere documenten met betrekking tot
onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests
om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor
de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de
wijze van aanbrengen van het product en de
omstandigheden tijdens opslag en transport en
accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid

voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens
onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

