

Voegmiddelen & kitten

CGM320

voegmiddel fijn - wand 1-5mm



Coba CGM320 voegmiddel fijn wand is een fabrieksmatige vervaardigde voegmortel op basis van cement, vulstoffen, kunstharsen, pigmenten en hulpstoffen.

Producteigenschappen



Speciale productkenmerken

- Fijne voegstructuur
- Flexibel
- Uitsluitend voor zuigende tegels
- Lange verwerkingstijd

Toepassingsgebied

Coba CGM320 voegmiddel fijn is geschikt voor het binnenshuis voegen van keramische wandtegels, (glas)mozaïek en natuursteen met een voegbreedte van 1 tot 5 mm. Coba CGM320 is speciaal bedoeld voor waterdicht tegelwerk in badkamers, keukens en overige sanitaire ruimten.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Zetspecie en lijmresten moeten verwijderd worden uit de voegen voor een goed resultaat. Coba CGM320 pas aanbrengen als de zetspecie of lijm voldoende is verhard is. Het tegeloppervlak vooraf goed reinigen.

Verwerking

Voeg 5kg Coba CGM320 toe aan ca. 1,4 liter schoon leidingwater. Voeg bij een zak van 20kg ca. 5,6 liter schoon leidingwater toe. Gebruik een schone en droge speciekuip of emmer. Meng 1 minuut intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is ontstaan. Na enkele minuten nogmaals mengen. Coba CGM320 aanbrengen met een voegrubber of voegspaan zodat de voegen geheel gevuld zijn. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en tegel, dient een wachttijd in acht genomen te worden om het voegmiddel op te laten stijven in de voeg. De voegen nasponzen met een sponsbord op het moment dat de voeg niet meer kleeft aan de vinger. Hierbij spaarzaam water gebruiken, dit voorkomt kleurverschil. Na het afsponzen de voegen in de lengterichting nastrijken met een schone uitgewrongen spons, dit geeft de voeg zijn uiteindelijke oppervlaktetextuur. Verwerk aangemaakt voegmiddel altijd binnen 90 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Bij gebruik van meerdere verpakkingen naast elkaar altijd dezelfde chargenummers gebruiken. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

Voegmiddelen & kitten

CGM320

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van het formaat van de tegels en van de voegafmetingen: ca. 0,25 - 2 kg/m².

Nabehandelen/drogen

Het afbinden van Coba CGM320 is afhankelijk van de omgevingsfactoren zoals temperatuur, vocht ondergrond en type tegel. Normaliter is de voeg na 24 uur belastbaar en kan een eventuele sluier met een schone droge doek verwijderd worden. Te snelle droging door tocht en directe zonnestraling voorkomen.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Voor kleuren en verpakkingen zie blad 3.

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking.

Droog opslaan en transporteren.

Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.



Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Voegmiddelen & kitten

CGM320

Kleuren en verpakkingen

art. 10795 zakken van 20 kg 48 st/pallet wit 	art. 10800 zakken van 5 kg 96 st/pallet wit 	art. 10805 zakken van 20 kg 48 st/pallet zilvergrijs 	art. 10810 zakken van 5 kg 96 st/pallet zilvergrijs 
--	---	--	---