

542 EUROFIX TACK PLUS

Fixering voor het slipvast leggen van tapijttegels.



Producttypering

Basis : Acrylaatdispersie.
Kleur : Wit.
Consistentie : Vloeibaar.

- Zeer emissiearm
- Emicode EC 1 plus
- Onbrandbaar
- Gemakkelijk opneembaar
- Gunstig verbruik
- Blijvende tack

Eigenschappen

Soortelijk gewicht : 1,04 kg/l.
Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Verbruik : Op gesloten ondervloeren: 50-100 g/m².
Op poreuze ondervloeren: 100-150 g/m².

Toepassing

- Voor het opneembaar en slipvast installeren van tapijttegels op vlakke ondervloeren.
- Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor, een geluidsisolerende ontkoppelingsmat.

Verwerking

Opslag : Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap : Vachtroller of kwast.
Wachttijd : 60 minuten*. Na het aanbrengen van de 542 Eurofix Tack Plus wachten tot deze geheel "transparant" is aangedroogd.
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger : Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 542 Eurofix Tack Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.

- Toepassing is eveneens mogelijk op reeds bestaande vlakke vloerbedekking, zoals linoleum. Bestaande vloerbedekking vooraf grondig ontvetten.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingscondities:

- Gewenste omgevingstemperatuur: 18° - 23° C.
- Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20° C.
- Relatieve luchtvochtigheid: 40-80%.

Gebruiksaanwijzing:

- 542 Eurofix Tack Plus met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig op de ondervloer aanbrengen.
- De tapijttegels plaatsen zodra de 542 Eurofix Tack Plus geheel "transparant" is aangedroogd. De wachttijd is ca. 60 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
- 820 Eurocol DIM Floor matten na 20-30 minuten wachttijd plaatsen. Daarna zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Vloerverwarmingsconstructies:

542 Eurofix Tack Plus kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het fixeren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het fixeren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Kwaliteit en garantie



Milieu en gezondheid

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
542	Eurofix Tack Plus	10 kg can	8 710345 542104