

Gyproc® ProMix® Elite

Gebruiksklare voegenvuller en finisher met hoog vullend vermogen en lichte verwerking



Gyproc ProMix Elite is een gebruiksklare witte pasta om AK-naden van gipskartonplaten te vullen en om gipsplaten te finishen. De pasta is ook zeer geschikt voor Klasse A* afwerking van gipsplaten.

Gyproc ProMix Elite is verkrijgbaar in emmers, uitermate geschikt om handmatig te verwerken. De pasta wordt ook geleverd in zakken, ideaal voor airless verwerking.

Voordelen

- Zeer lange open tijd
- Hoog vullend vermogen
- Lichte verwerking
- Goed schuurbaar

Beschrijving

Samenstelling	Lichtgewicht gebruiksklare kunstharsgebonden voegmiddel.
Herkomst	Saint-Gobain Optiroc - Nimes (F)

Technische data

Producteigenschappen				
Type	NEN EN 13963:2014	voegproduct voor gipsplaten type 3A 3A: voegproduct voor gipsplaten		
Reactie bij brand	NEN EN 13963:2014	A2-s1, d0		
DOP nummer		SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP		
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	emmer	20,00 kg	Euro Pallet	32
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	12		In de originele gesloten verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

05/12/2023

Verwerkingseigenschappen

Mengverhouding	Gebruiksklaar
Rendement	Vullen: ca. 100 m ² -, Finishen: ca. 200 m ² -, Klasse A: ca. 17 m ² per emmer of zak bij, 1 mm laagdikte
Verbruik	Vullen: ca. 0,2 kg per m ² , Finishen: ca. 0,1 kg per m ² , Klasse A: ca. 1,2 kg per m ² bij 1 mm laagdikte
Dikte van de laag	0 tot 2 mm
Totale verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd (luchtdrogend)
Kuip verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd (luchtdrogend)
Droogtijd	Ca. 24 tot 48 uur, afhankelijk van laagdikte en (klimatologische) omstandigheden.
Verwerkings-temperatuur	Pleister: 10°C - 30°C Ondergrond: > 10°C

AK-naden vullen: gebruik voor het vullen van AK-naden van gipskartonplaten met Gyproc ProMix Elite een Gyproc (papieren) wapeningsband. Pas Gyproc ProMix Elite toe conform de verwerkingsrichtlijnen van de Gyproc (papieren) wapeningsband. **Voegen finishen:** breng Gyproc ProMix Elite in 1 of meerdere lagen aan om de voeg glad af te werken. Indien Gyproc ProMix Elite gebruikt wordt als gladde toplaag over een Gyproc JointFiller, zorg ervoor dat deze vullagen voldoende zijn uitgedroogd. **Hoekafwerking:** pas Gyproc ProMix Elite toe conform de verwerkingsrichtlijnen van de Gyproc hoekprofielen. **Afwerken:** breng Gyproc ProMix Elite in 1 of meerdere lagen aan om gipsplaten Klasse A* af te werken. Gyproc ProMix Elite kan ook worden gebruikt om beton en steenachtige ondergronden behang- of sausklaar af te werken, voorstrijken is hierbij niet nodig.

Mechanische eigensch.

Volumieke massa	1,2 kg/l
Volumieke massa na verharding	1,2 kg/l

Bijkomende informatie

Nazorg	Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar.
---------------	---

* Voor Klasse A afwerken geldt dat de wand zelf voldoende vlak dient te zijn. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.